



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



مطالعه امکان تحریک حالات تام اپتیکی در ساختارهای لایه‌ای یک بعدی حاوی لایه ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن پایه

غزاله کورش نیا^۱، امیر مدنی^۱ و سیمین شیرین^۱

^۱گروه مهندسی اپتیک و لیزر، دانشگاه بناب، بناب، آذربایجان شرقی

g.kuroshnia@gmail.com(G.K.); a-madani@bonabu.ac.ir(A.M.); siminshirin2000@gmail.com

چکیده - در این مقاله امکان تحریک حالات تام اپتیکی در ساختارهای لایه‌ای یک بعدی حاوی لایه ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن پایه بررسی شده است. لایه ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن پایه درفرکانس تراهرتز از تئوری محیط موثر به صورت محیط همگن با ضریب دی‌الکتریک موثر در نظر گرفته می‌شود. پژوهش با استفاده از روش ماتریس انتقال انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند میزان تراگسیل ساختار در ناحیه طیفی حالات تام اپتیکی به ترتیب با افزایش میزان پتانسیل شیمیایی گرافن و ضخامت لایه‌ی فراماده هایپربولیک گرافن پایه کاهش و افزایش می‌یابد.

کلید واژه - بلور فوتونی یک بعدی، حالت های تام اپتیکی، گرافن، محیط موثر.

Study of the stimulation of Optical Tamm State in one-dimensional layered structure containing an anisotropic graphene-based hyperbolic metamaterial

Ghazaleh kuroshnia¹, Amir Madani¹, Simin Shirin¹


¹Department of Laser and Optical Engineering, University of Bonab, Bonab

g.kuroshnia@gmail.com(G.K.); a-madani@bonabu.ac.ir(A.M.); siminshirin2000@gmail.com

Abstract- in this paper the possibility of the excitation of Optical Tamm States have been investigated in a one-dimension photonic crystal containing graphene-based hyperbolic metamaterial. The anisotropic graphene-based hyperbolic metamaterial can be supposed as a homogeneous medium using effective theory in THz region. The transfer matrix method has been used in the research and the results show that the transmission of the structure in the frequency region of optical Tamm States decreases by the increase of the chemical potential of graphene layer and increases by the increases of the thickness of the hyperbolic metamaterial.

Keywords: One dimensional photonic crystal, Optical Tamm State, Graphene, effective permittivity.

مدل و محاسبات تئوری



شکل ۱: ساختار بلور فوتونی یک بعدی و لایه فراماده هایپربولیک
گرافن پایه جهت تحریک حالات تام اپتیکی

ساختار مورد بررسی همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است از یک بلور فوتونی یک بعدی حاوی فراماده هایپربولیک گرافن پایه [4] تشکیل شده است که در این ساختار بلور فوتونی از لایه‌های دی‌الکتریک A و B با آرایش تکرار شونده $(AB)^N$ که N نشان دهنده تکرار لایه‌ها است ساخته شده است که دارای ضرایب گذردهی الکتریکی $\epsilon_A = 5$ و $\epsilon_B = 1$ و ضخامت‌های $d_A = 10\mu\text{m}$ و $d_B = 17\mu\text{m}$ می‌باشد و لایه فراماده هایپربولیک گرافن پایه نیز با ضخامت $d = 10\mu\text{m}$ از لایه‌های دی‌الکتریک و گرافن با گذردهی‌های $\epsilon_g = 1 + i\left(\frac{\sigma_g \eta_0}{k_0 t_g}\right)$ و $\epsilon_d = 3$ و ضخامت‌های $t_d = 0.5\mu\text{m}$ و $t_g = 0.34\text{nm}$ در نظر گرفته شده است. در اینجا $\eta_0 = 377\Omega$ امپدانس هوا، t_g ضخامت موثر گرافن، k_0 بردار موج خلاء با سرعت نور c است. σ_g نیز رسانندگی سطحی لایه‌های گرافن است که بنابر فرمول کوبو [5] دارای دو بخش درون باندی و برون باندی به صورت زیر است.

$$\sigma_{g(\omega)} = \sigma_{g(\omega)}^{intra} + \sigma_{g(\omega)}^{inter} \quad (1)$$

$$\sigma_{g(\omega)}^{intra} = \frac{ie^2 k_B T}{\hbar \pi (\hbar \omega + i\Gamma_1)} \left[\frac{\mu_c}{k_B T} + 2 \ln \left(e^{-\frac{\mu_c}{k_B T}} + 1 \right) \right] \quad (2)$$


$$\sigma_{g(\omega)}^{inter} = \frac{ie^2}{4\pi \hbar} \ln \left[\frac{2|\mu_c| - (\hbar \omega + i\tau_2)}{2|\mu_c| + (\hbar \omega + i\tau_2)} \right] \quad (3)$$

که در آن e بار الکترون، K_B ثابت بولتزمن، $\mu_c = 0.7\text{eV}$ پتانسیل شیمیایی لایه‌های گرافن، $\hbar$ ضریب ثابت پلانک،


مقدمه

امواج سطحی نوعی امواج الکترومغناطیسی است که در مرز مشترک بین دو محیط متناوب تشکیل می‌شود. حالات تام اپتیکی [1] نوع خاصی از حالات الکترومغناطیسی جایگزیده هستند که با تابش عمود به نمونه تحریک میشوند. دامنه حالات تام اپتیکی با حرکت از مرز مشترک به طرف کناره‌ها به صفر میل پیدا می‌کند. به همین جهت کاربردهای بسیاری در زمینه اپتیک غیرخطی، حسگرها و سوئیچ‌های اپتیکی [2] و... دارند. در فعالیتهای آزمایشگاهی این حالات سطحی به صورت یک قله در باند گاف فوتونی ظهور می‌ابند [3]. امکان تحریک حالات تام اپتیکی در مرز مشترک دو بلور فوتونی با باند گاف مشترک یا در مرز یک بلور فوتونی و یک ماده با $\epsilon < 0$ وجود دارد. ماده با $\epsilon < 0$ می‌تواند انواعی از نانوکامپوزیتهای دارای فلزات یا تک لایه‌های گرافن باشد. از سوی دیگر فرامواد هایپربولیک نیز نوع جدیدی از مواد نوظهور هستند که از ساختارهای لایه‌ای شامل ترکیب دی‌الکتریک-فلز و اخیراً دی‌الکتریک-گرافن طراحی و ساخته می‌شوند. در نواحی طول موجی بلند می‌توان از تقریب محیط موثر برای مطالعه این محیط‌ها استفاده کرد. در این حالت کل ساختار بعنوان یک ساختار همگن ناهمسانگرد دیده می‌شود که دارای تانسور گذردهی الکتریکی قطری می‌باشد. در فرامواد هایپربولیک، عناصر قطر اصلی این تانسور مختلف‌العلامه هستند و این امر منجر به منحنی پاشندگی هایپربولیک می‌شود که کاربردهای جالب توجهی دارد. در این مقاله قصد داریم به بررسی امکان تحریک حالات تام اپتیکی در ساختارهای لایه‌ای یک بعدی حاوی لایه ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن پایه بپردازیم.

تایید این موضوع از نمودار پروفایل شدت استفاده خواهد شد. قبل از این نمودار منحنی بازتابندگی ساختار در شکل 2b رسم شده است که تایید کننده وجود گاف و قله های تراگسیل در منحنی 2a می باشد.



شکل ۲: طیف (a) تراگسیل موج با قطبش TM در یک بلور فوتونی بدون لایه فراماده هایپربولیک گرافن پایه (منحنی خط چین) و در حضور لایه فراماده هایپربولیک (خط پررنگ) به صورت تابعی از فرکانس. (b) بازتابندگی موج با قطبش TM در یک بلور فوتونی حاوی فراماده هایپربولیک گرافن پایه



شکل ۳: توزیع شدت بر حسب مکان برای ساختار بلور فوتونی فراماده هایپربولیک گرافن پایه

در شکل ۳ توزیع شدت میدان الکتریکی برای حالت فرکانس 7.6 THz رسم شده است که به طور واضح بیانگر میرایی در مرز بین فراماده هایپربولیک گرافن پایه و بلور

$T=300^{\circ}\text{K}$ دمای در نظر گرفته شده، τ_1 و τ_2 به ترتیب نرخ پراکندگی تراگسیل درون باند و برون باندی، ω فرکانس زاویه ای است. ضریب گذردهی الکتریکی موثر محیط از تئوری محیط موثر به شکل زیر است.

$$\epsilon^{eff} = \begin{pmatrix} \epsilon_{\perp} & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_{\perp} & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_{\parallel} \end{pmatrix} \quad (4)$$

که $\epsilon_{\perp} = \epsilon_d + i \frac{\sigma_g}{\omega \epsilon_0}$ و $\epsilon_{\parallel} = \epsilon_d$ در اینجا جهات موازی و عمود با محور اپتیکی به ترتیب با نمادهای $\perp$ و $\parallel$ مشخص شده است.

نتایج و بحث


محدوده فرکانسی مورد مطالعه و محاسبات عددی صورت گرفته در این مقاله در ناحیه 0-15 THz است که در این ناحیه جذب گرافن ناچیز بوده و می توان از اتلاف آن صرف نظر کرد. در ابتدا جهت بررسی وجود حالات تام اپتیکی در مرز بین بلور فوتونی و فراماده هایپربولیک گرافن پایه، تراگسیل (شکل 2a)، بازتابندگی (شکل 2b) برای تابش عمود نور به ساختار محاسبه شده است. همانطور که از شکل 2a قابل مشاهده است تراگسیل برای دو حالت بلور فوتونی حاوی لایه فراماده هایپربولیک (خطوط مشکی) و بلور فوتونی بدون لایه فراماده هایپربولیک (خط چین قرمز) محاسبه شده است، برای بلور فوتونی بدون لایه فراماده هایپربولیک در محدوده طول موجی 7-8 THz یک گاف فوتونی که ناشی از بازتاب براگ ساختار است، وجود دارد، (خط چین قرمز شکل 2a) در حالی که در بلور فوتونی حاوی لایه فراماده هایپربولیک گرافن پایه ناحیه گاف وسیع تر می شود و قله های تراگسیلی در داخل گاف فوتونی در ناحیه فرکانسی 7-8 THz قابل مشاهده است (خطوط مشکی شکل 2a) که برخی از این قله ها نشانگر وجود حالات تام اپتیکی است. بررسی ها نشان می دهد که در فرکانس 7.6 THz یک حالت تام اپتیکی وجود دارد. برای

ساختار لایه‌ی ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن است که با استفاده از تئوری محیط موثر به صورت محیط همگن با ضریب دی‌الکتریک موثر در نظر گرفته می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که در این ساختار نیز همانند ساختار بلور فوتونی-گرافن [6] با اضافه کردن لایه‌ی فراماده هایپربولیک گرافن پایه به بلور فوتونی، حالات تام اپتیکی در ساختار مشاهده می‌شود علاوه بر این مشاهده شد که تراگسیل در نواحی طیفی حالات تام اپتیکی به ضخامت لایه فراماده هایپربولیک گرافن پایه و ویژگی‌های اپتیکی لایه ابتدایی بلور فوتونی همانند پتانسیل شیمیایی تک لایه‌های گرافن و فاکتور فیلینگ نانوذرات نقره وابسته می‌باشد.

مرجع‌ها

- [1] P. Vinogradov, A. V. Dorofeenko, A. M. Merzlikin and A. A. Lisyansky, "Surface states in photonic crystals", Phys. Ups., Vol. 53, No. 3, pp. 243-256, 2010.
- [2] W. L. Zhang, S. F. Yu, "Bistable switching using an optical Tamm cavity with a Kerr medium", Opt. Commun., Vol. 238, No. 12, pp. 2622-2626, 2010.
- [3] M. E. Sasin, R. P. Seisyan, M. A. Kalitchevski, S. Brand, R. A. Abram, J. M. Chamberlain, A. Y. Egorov, A. P. Vasil'ev, V. S. Mikhlin, A. V. Kavokin, "Tamm plasmon polaritons: Slow and spatially compact light", Appl. Phys. Lett., Vol. 92, No. 25, pp. 251112, 2008.
- [4] C. LV, W. Li, X. Jian, J. Cao, "Far-field super-resolution imaging with a planar hyperbolic metamaterial lens", EPL, Vol. 105, No. 2, pp. 28003, 2014.
- [5] Y. Li, J. Zhang, S. Qu, J. Wang, Y. Pang, Z. Xu, A. Zhang, "Broadband unidirectional cloaks based on flat metasurface focusing lenses", J. phys. D. Appl. Phys., Vol. 48, No. 33, pp. 335101, 2015.
- [6] R.G. Bikbaev, S.Ya. Vetrov, I.V. Timofeev, "The Optical Tamm States at the interface between a photonic crystal and nanoporous silver", J. Opt., Vol. 19, No. 1, pp. 015104, 2016.

فوتونی می‌باشد و این تاییدی بر وجود حالت تام اپتیکی در فرکانس ذکر شده است.



شکل ۴: تراگسیل ساختار بلور فوتونی-فراماده هایپربولیک گرافن پایه در ناحیه طیف حالت تام اپتیکی بر حسب (a) مقادیر مختلف پتانسیل شیمیایی لایه‌های گرافن (b) ضخامت‌های مختلف لایه فراماده هایپربولیک گرافن پایه

باتوجه به وجود لایه‌های گرافن در ساختار و وابستگی خواص اپتیکی گرافن به پتانسیل شیمیایی، در شکل 4a تاثیر پتانسیل شیمیایی را برای حالات تام اپتیکی بررسی کردیم. نمودارها نشان می‌دهد که با افزایش پتانسیل شیمیایی گرافن فرکانس حالات تام اپتیکی به سمت فرکانس‌های بزرگ‌تر شیف‌ت پیدا می‌کند و همچنین میرایی تراگسیل آنها کاهش پیدا می‌کند. همچنین در شکل 4b تاثیر ضخامت لایه فراماده هایپربولیک بر تراگسیل ساختار بررسی شده است که نشان می‌دهد با افزایش ضخامت لایه میزان تراگسیل در ناحیه طیفی حالت تام اپتیکی ساختار افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله امکان تحریک حالات تام اپتیکی در ساختارهای لایه‌ای یک بعدی حاوی لایه ناهمسانگرد فراماده هایپربولیک گرافن پایه بررسی شد. لایه‌ی ابتدایی