

مطالعه تجربی لیزر تصادفی در محلول فوق اشباع Rd6G به وسیله گسیل فلورسانس دیمری

ملیکا افشار، علی بوالی*، مرضیه امانی، علی رحمت پناهی، فاطمه احمدی نوری، محمد سلطانی نژاد.
دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: alibavali@aut.ac.ir

چکیده- در این پژوهش، مدهای همدوس لیزر تصادفی ناشی از جایگزیدگی نور در محلول بسیار غلیظ (نزدیک به حد اشباع حل شونده) رنگینه رودامین 6G در اتانول آشکار سازی شده است. بررسی آماری مدهای تولید شده در طیفهای دریافتی پی در پی و نیز آزمایش پس پراکندگی همدوس از نمونه نشان می دهد که این مدها از تداخل های سازنده نور ناشی از پراکندگی های چندگانه درون محیط بوجود آمده اند. دلیل ایجاد خاصیت پراکندگی محلول بر اساس انبوهش مونومرها و انتقال انرژی تابشی و غیرتابشی بر پایه نظریه اکسیتون شرح داده شده است. این پراکندگی و همچنین باز جذب قوی گسیل های مونومر توسط دیمرها سبب تولید قله های لیزر تصادفی بر روی طیف فلورسانس دیمری با بازده کوانتومی کم می شوند.

کلید واژه- لیزر تصادفی، گسیل فلورسانس، محلول Rd6G، مونومر، دیمر.

Experimental studying of random lasing in highly concentrated Rd6G solution using dimeric fluorescence emission

Melika Afshar, Ali Bavali, Marziye Amani, Ali Rahmatpanahi, Fatemeh Ahmadinouri,
Mohammad Soltaninezhad.

Department of Physics and Energy Engineering, Amirkabir University of Technology,
Tehran, Iran.

Abstract- In this research, coherent modes of random laser are observed in highly concentrated Rhodamine 6G solutions (close to the solubility limit). The statistical survey of the spikes in the successive spectra as well as the coherent backscattering test of the sample indicates that these modes are provided by constructive interference events due to multiple scattering of photons within medium. The results are explained based on the monomer aggregation and radiative/non-radiative energy transfer processes according to the exciton theory. The scattering feedback besides strong reabsorption of monomeric emission by dimers provides RL spikes over low quantum yield dimeric fluorescence spectra.


Keywords: Random laser, fluorescence emission, Rd6G solution, monomer, dimer.

۱- مقدمه

شده است که تحت شرایط مناسب، قله‌های لیز در طیف فلورسانس دیمری در محلول Rd6G پدیدار می‌شوند.

۲- بخش تجربی

به منظور کمینه کردن اثرات تشدید بازتابی از دیواره‌های شیشه‌ای ظرف (کاواک فابری-پرو) هر نمونه مورد مطالعه در داخل یک شیشه استوانه‌ای با قطر داخلی ۱۰ میلی‌متر و ضخامت ۱ میلی‌متر قرار داده شده است. برانگیختن مولکول‌های Rd6G به وسیله یک لیزر Nd:YAG کلیدزنی شده Q با طول موج ۵۳۲ نانومتر (همانگ دوم ۱۰۶۴ نانومتر)، دوره زمانی ۱۰ نانوثانیه، نرخ تکرار ۵ هرتز و قطر لکه نوری غیرمتمرکز حدود ۲ میلی‌متر انجام می‌شود. در شکل (۱) چینش آزمایشگاهی این سامانه نمایش داده شده است.



شکل ۱: طرحواره لیزر تصادفی.

گسیل فلورسانس توسط یک طیف‌سنج توری پراش (Spectrophotometer- S150) با وضوح ۰/۴ نانومتر و NA ۰/۲۲ سنجیده شد.

در این آزمایش از محلول Rd6G با وزن مولی ۴۷۹/۰۱ گرم بر مول و به علت وزن مولی پایین، حلال اتانول با خلوص بیش از ۹۹/۹٪ استفاده شد. مطالعات نشان می‌دهد که با کاهش وزن مولی حلال و طول زنجیر آلکیل، احتمال به هم چسبیدن مولکول‌ها تقویت می‌شود [۷]. لازم به ذکر است که حلالیت Rd6G در اتانول ۸۰ میلی-گرم بر مول در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد است.

لیزرهای تصادفی چند مدی و همدوس که به عنوان یک ابزار مناسب برای طیف‌سنجی و تکنیک‌های عکس‌برداری استفاده می‌شوند، با مدهای باریک و مجزاً (پهنای حدود ۰/۵ نانومتر) با شدت‌های متغیر و در عین حال تصادفی شناخته می‌شوند [۲،۱].


پژوهش‌های تجربی نشان داده است که در لیزرهای تصادفی آستانه لیزر به چگالی پراکنده‌ها و همچنین غلظت رنگینه وابسته است [۳]. با توجه به این امر که چگالی پراکنده‌ها در آزمایش‌های مختلف به شدت دستخوش تغییر می‌شود، غلظت مناسب رنگ‌دانه برای دستیابی به بیش‌ترین بهره می‌بایست انتخاب شود [۴]. شدت فلورسانس محلول‌های رنگی فوق‌اشباع به علت خودفرونشانی، بازجذب و یا فرایند غیرفعال‌سازی به صورت غیرخطی بر حسب غلظت کاهش می‌یابد [۵]. بنابراین تنظیم میزان مناسب محلول رنگی برای حصول بیش‌ترین میزان بهره بسیار حائز اهمیت است [۳].

یکی دیگر از خواص ویژه و مورد توجه در محلول‌های رنگی فوق‌اشباع، پدیده گسیل دوام تابش فلورسانس است. اخیراً تابش دوام لیزر کاتوره‌ای مد گسترده (ناهمدوس) نیز در رنگینه رودامین 6G حاوی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم گزارش شده است [۶]. پژوهشگران نشان داده‌اند که با کنترل شرایط آزمایش می‌توان شدت نسبی دو قله لیزری را بطور دلخواه کنترل کرد. این ویژگی رنگدانه در طراحی و ساخت زیست حسگرها کاربردی است.

در این تحقیق، برای اولین بار مدهای همدوس لیزر تصادفی به‌وسیله برانگیزش محلول اتانولی و خالص Rd6G با آستانه حلالیت ۱۷۰ میلی‌مولار و بدون اضافه کردن نانوساختارها به محلول رنگینه بررسی شده و نشان داده

۳- بحث و تحلیل نتایج


در شکل ۲ طیف نشری محلول Rd6G با غلظت ۵۰ میلی مولار در بازه دمش ۱ تا ۵۶ میلی ژول بر تپ نشان داده شده است. انرژی دمش بیشتر، منجر به اشباع شدت-های آشکار شده می شود. در انرژی های دمش پایین، گسیل فلورسانس بصورت یک طیف پهن رخ می دهد که در طول موج گذار ارتعاشی مونومر (۵۶۰ نانومتر) بیشینه می شود. قله فلورسانس دیمری برای انرژی های بالاتر از ۱۸ میلی ژول مشاهده می شود که با افزایش بیش تر انرژی این قله، جابجایی کوچک به سمت نور قرمز را تجربه می کند. این نکته قابل توجه است که در انرژی های کمتر از ۱۸ میلی ژول بر تپ، قله ها حتی به ازای غلظت های نزدیک به حل شدن هم مشاهده نمی شوند. به این معنا که تا انرژی دمش به یک آستانه نرسد، لیزر در محیط بهره شکل نمی گیرد.



شکل ۲: طیف گسیلی ناشی از برانگیزش ۵۰ میلی مول Rd6G برای مقادیر مختلف انرژی دمش.

مطالعات نشان می دهد که قله های لیزر تصادفی در سامانه هایی با پراکندگی ضعیف، به ازاء بهره نوری بالا و دمش قوی امکان ظهور می یابند [۸]. از طرفی چنین رویدادی را می توان با کاهش حجم محیط بهره به وسیله دمش موضعی و یا فرایند بازجذب فلورسانس در خارج از ناحیه دمش نیز برقرار کرد [۹].

در شکل ۳ طیف نشری محلول Rd6G با غلظت های متفاوت در بازه ۱ تا ۱۵۰ میلی مول که همگی با انرژی ۴۸ میلی ژول دمش شده اند نشان داده شده است. با افزایش میزان غلظت محلول، قله های لیزر تصادفی به مقدار قابل توجهی تقویت می شوند. به عبارت دیگر، برای دستیابی به گسیل همدوس و پایدار لیزر، در یک انرژی دمش مشخص غلظت محلول می بایست از یک آستانه بیشتر شود.



شکل ۳: طیف گسیلی با انرژی دمش ۴۸ میلی ژول برای غلظت های مختلف Rd6G.

به منظور بررسی احتمال رخداد پراکندگی چندگانه (به عنوان عامل تشدید در محیط)، پس پراکندگی همدوس (CBS) لیزر دیودی با طول موج پیوسته ۶۵۰ نانومتر برای محلول Rd6G با غلظت ۱-۱۰۰ میلی مولار اندازه گیری و بررسی شد. شکل ۴ توزیع زاویه ای شدت پس پراکندگی را نشان می دهد. پهنای لکه ی پس پراکنده شده و ضریب تقویت محلول رنگی در محلول های غلیظ بسیار بیشتر از محلول رقیق است. از این رو قدرت پراکندگی محلول غلیظ بیش تر از محلول رقیق است.


نتایج بیانگر آن است که دیمرها عامل پراکندگی فوتون های فلورسانس در محلول فوق اشباع هستند. این در حالی است که چنین رخدادی از مونومرها انتظار نمی رود. زیرا مونومرها بطور مستقیم توسط لیزر برانگیخته شده اند. دیمرها در محلول های فوق اشباع Rd6G هم تابش مونومرها بازجذب می کنند و هم سبب پراکندگی چندگانه

مدهای رقابتی هستند که توسط تشدید ضعیف در مولکول‌های بزرگ متمرکز شکل گرفته‌اند.

فوتون‌ها می‌شوند. این اتفاق، تجمع فوتون‌ها نزدیک به ناحیه دم‌شده را در پی دارد.

منابع:

1. X. Wu, W. Fang, A. Yamilov, A. A. Chabanov, A. A. Asatryan, L. C. Botten, and H. Cao., "Random lasing in weakly scattering systems", *Phys. Rev. A*, 74, 053812, 2006.
2. S. Mujumdar, M. Ricci, R. Torre, and D. S. Wiersma, "Amplified Extended Modes in Random Lasers", *Phys. Rev. Lett.* 93, 053903, 2004.
3. S. Mujumdar, M. Ricci, R. Torre, and D. S. Wiersma, "Amplified Extended Modes in Random Lasers", *Phys. Rev. Lett.* 93, 053903, 2004.
4. K. L. van der Molen, A. P. Mosk, Ad. Lagendijk, "Quantitative analysis of several random lasers", *Opt. Commu.*, 278, 110, 2007.
5. A. Penzkofer and W. Leupacher, "Fluorescence behavior of highly concentrated Rhodamine 6G solutions," *J. Lumin.* 37(2), 61, 1987.
6. L. Moura, P. I.R. Pincheira, L. J.Q. Maia, A. S.L. Gomes, C. B. de Araújo, "Two-color random laser based on a Nd³⁺ doped crystalline powder", *J. Lumin.*, 181, 44, 2017.
7. A. Ya milov, X. Wu, H. Cao and A. L. Burin, "Absorption-induced confinement of lasing modes in diffusive random media", *Opt. Lett.*, 30, No. 18, 2005.
8. Ramy G S El-Dardiry, Ronald Mooiweer, Ad Lag endijk, "Experimental phase diagram for random laser spectra", *New J. Phys.*, 14, 113031, 2012.
9. R. C. Polson, A. Chipouline and Z. V. Vardeny, "Random Lasing in π -Conjugated Films and Infiltrated Opals", *Adv. Mater.* 13, 760, 2001.



شکل ۴: توزیع زاویه‌ای شدت پس‌پراکنده‌شده در تابشدهی محلول Rd6G با غلظت ۱۵۰ میلی‌مولار توسط لیزر دیودی ۶۵۰ نانومتر. (تصویر درج‌شده: لکه CBS ثبت‌شده توسط CCD در غلظت ۱۵۰ میلی‌مول.)

در واقع، دیمرها بعد از بازجذب تابش فلورسانس مونومرهایی که در جهت‌های مختلفی گسیل شده بودند، برانگیخته می‌شوند. در نهایت اندازه‌گیری طیف فلورسانس در زوایای مختلف نسبت به جهت انتشار پرتو لیزر، انجام شد. ملاحظه شد که قله‌ها تنها در زاویه آشکارسازی کمتر از ۴۵ درجه قابل مشاهده هستند که در زاویه ۳۰ درجه بهینه شدت حاصل شد. این نوع وابستگی به زاویه را می‌توان به علت ناهمگن بودن دم‌ش مولکول‌های مونومر در محلول‌های فوق‌اشباع توجیه کرد.

۴- نتیجه‌گیری

در این مطالعه، مدهای لیزر کاتوره‌ای در نشر فلورسانس لیزر تصادفی همدوس ناشی از برانگیزش محلول Rd6G (به وسیله لیزر نانوآنیه غیرمتمرکز) مشاهده شد و رابطه این قله‌ها با غلظت و شدت دم‌ش مورد بررسی قرار گرفت. وابستگی شدید قله‌ها به زاویه آشکارسازی (به علت دم‌ش ناهمگن در محیط توسط پرتو جهتمند لیزر) مطالعه شد و این التزام همراه با تحلیل آماری طیف پیوسته و آزمایش پس‌پراکنندگی همدوس (CBS) نشان داد قله‌های لیزر،