



همایش نانوفوتونیک ایران ۱۳۹۹-۲۰۲۱ آبان

Iranian Nano-Photonic Conference 2020
October 23 and 24



تأثیر ساختار هندسی بر لیزرهای پلاسمونیک تراهرتز با پسخوراند توزیع شده

فائزه پاکفطرت^{*}، حسن پاکارزاده، وحید شریف

دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده: لیزرهای پلاسمونیک، پلاریتون پلاسمون سطحی همدوس را تولید می‌کند (SPP). کاواک‌های پلاسمونیک برای لیزرهای آبشار کوانتومی تراهرتز (QCLs) استفاده می‌شوند که بهترین منابع حالت جامد در تابش تراهرتز (فرکانس ۰.۱-۱۰ THz، طول موج ۳۰۰ μm - ۳ mm) هستند. برخلاف لیزرهای معمولی، لیزرهای پلاسمونیک با توجه به روزه‌های زیرطول موجی‌شان، الگوهای تابشی بسیار واگرایی دارند. روش موثر پسخوراند توزیع شده (DFB)، در لیزرهای آبشار کوانتومی بصورت یک توری تداخلی یک بعدی (تفرق براگ) است. یک روش جدید برای به کار بردن پسخوراند توزیع شده (DFB) وجود دارد که به اصطلاح طرح پسخوراند آنتنی نام دارد که منجر به عملکرد تک مدی در لیزرهای پلاسمونیک می‌شود. در این مقاله، با استفاده از طرح پسخوراند آنتنی و شبیه‌سازی دو بعدی با تغییر ضخامت مرزهای جاذب در دو انتهای طولی کاواک به افت کمتر از 5.9 cm^{-1} و ارتفاع شدت تقریباً $135 \mu\text{m}$ برای پرتو خروجی دست پیدا می‌کنیم. همچنین، با تغییر عرض و ضخامت توری فلزی، سمت گیری پرتو خروجی را بصورت عمودی یا مورب کنترل می‌کنیم. خواهیم دید که انتشار بصورت مورب در مقایسه با انتشار عمودی، دارای افت فرکانس تشدید و ارتفاع شدت بیشتری است.

کلید واژگان: لیزرهای آبشار کوانتومی؛ پسخوراند آنتنی؛ افت؛ ساختار هندسی.

The impact of geometric structure on terahertz plasmonic lasers with distributed feedback

Faezeh Pakfetrat^{*}, Hassan Pakarzadeh, Vahid Sharif

Physics Department, Shiraz University of Technology, Shiraz, Iran

Abstract- Plasmonic lasers generate coherent surface-plasmon polaritons (SPPs). Plasmonic cavities are utilized for terahertz quantum-cascade lasers (QCLs), which are the brightest available solid-state sources of terahertz radiation (frequency~ 0.1 THz - 10 THz, wavelength~ 30 μm - 3 mm). Unlike conventional lasers that could produce directional beams, plasmonic lasers have highly divergent radiation patterns due to their subwavelength apertures. The effective distributed feedback (DFB) method in quantum cascade lasers is a one-dimensional interfering grating (Bragg diffraction). There is a new method for using distributed feedback (DFB) which is called the antenna feedback scheme leads to single-mode operation in plasmonic lasers. In this paper, using antenna feedback design and two-dimensional simulation, by changing the thickness of the absorbing boundaries at both longitudinal ends of the cavity, we achieve a loss lower than 5.9 cm^{-1} and an intensity height of approximately $135 \mu\text{m}$ for the output beam. Also, by changing the width and thickness of the metal grating, the output beam can be tilted or vertically oriented. We will see that tilted output has a higher resonant frequency loss and more intensity height than the vertical output.

Keywords: Quantum Cascade Lasers; Distributed Feedback; Loss; Geometric Structure.

^{*} F.pakfetrat@sutech.ac.ir

۱- مقدمه


امروزه منابع تراهترز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. بسیاری از جامدات و مولکول‌ها دارای اثرات طیفی متمایز و قوی‌ای در فرکانس‌های تراهترز هستند که فناوری تراهترز را برای هر دو کاربرد علمی و تجاری در زمینه‌های مختلف، مهم می‌سازد [۱]. تولید تابش تراهترز از طریق منابع مختلفی مانند نوسانگرهای پارامتری و ترکیب چهار موج (FWM) [۲] که دارای توان میانگین پایینی هستند، امکان‌پذیر است. لیزرهای آبشار کوانتومی (QCLs) تراهترز یکی از بهترین منابع در دسترس حالت جامد [۳] برای تولید تابش تراهترز همدوس، با توان میانگین بالا هستند. QCLها با استفاده از توری‌های خارج از کاواک با ناحیه‌ی فعال GaAs/ AlGaAs نشان داده شده‌اند. این ساختار در دمای نیتروژن مایع (۷۸° K) کار می‌کنند [۴، ۵]. موجبر پلاسمونیکی فلز-فلز با صفحات موازی، موثرترین راه برای حبس کردن تابش تراهترز از QCLها با توجه به مقدار کم افت نوری فزات [۶] در این فرکانس است. برای چنین کاواک‌هایی، معمولاً بعد عمودی بسیار کوچک‌تر از طول موج نور حبس شده است.

در این مقاله، اثر ساختار هندسی بر ویژگی‌های پرتو خروجی و افت فرکانس تشدید لیزر تراهترز با طرح پسخوراند آنتنی بررسی می‌شود. همچنین با تنظیم گام توری ($\Lambda = 217 \mu\text{m}$)، انتشار لیزری به صورت سطحی خواهد شد که گام توری با رابطه $\lambda = \frac{(n_a + n_s)\Lambda}{p}$ به دست می‌آید که در آن $n_a \sim 3/6$ ضریب شکست محیط فعال، $n_s = 1$ ضریب شکست محیط اطراف (هوا) و برای طرح پسخوراند آنتنی $p=1$ (مرتبه پراش) می‌باشد.


۲- مبانی نظری و نتایج شبیه‌سازی

با استفاده از نرم افزار کامسول، ساختار را به صورت دو بعدی شبیه سازی کردیم. دو لایه‌ی بسیار آلاینده شده از جنس GaAs بر روی ابتدا و انتهای طولی ناحیه‌ی فعال بعنوان مرزهای جاذب با عرض‌های مختلف قرار می‌گیرند. عرض شکاف بین نوارهای توری طلا نیز $0.28 \mu\text{m}$ است. عرض مرزهای جاذب $10 \mu\text{m}$ و ضخامت آن $0.1 \mu\text{m}$ می‌باشد. طول کاواک $1/4 \text{ mm}$ ، ضخامت آن $10 \mu\text{m}$ و ضخامت لایه‌ی طلا نیز $0.4 \mu\text{m}$ است (مطابق شکل ۱ (الف)).

افت لیزری را در فرکانس‌های مختلف بررسی می‌کنیم و در شکل ۱ (ب) خواهیم دید که کمترین افت در فرکانس تشدید $3/12$ تراهترز وجود دارد. همچنین، می‌توان میدان الکتریکی در امتداد طول کل کاواک را در شکل ۱ (ج) مشاهده کرد.




شکل ۱- (الف) طرح کلی یک کاواک پله‌ای با صفحات موازی فلز-فلز (لایه‌ی فلزی بالایی بصورت توری همراه با مرزهای جاذب) [۷]. طرح پسخوراند آنتنی با گام توری $217 \mu\text{m}$. **(ب)** طیف ویژه مد. افت لیزری در فرکانس تشدید حدود $3/12$ تراهترز، حدود 12 cm^{-1} و ارتفاع شدت در مرکز طولی کاواک تقریباً $100 \mu\text{m}$ است. **(ج)** میدان الکتریکی (E_y) در امتداد طول کل کاواک.



شکل ۲- (الف) نمودار افت فرکانس لیزری بر حسب ضخامت مرزهای جاذب؛ (ب) الگوی شدت انتشار پرتوی خروجی لیزر در ضخامت مرزهای جاذب کمتر از $0.1 \mu\text{m}$.

همانطور که از شکل ۲ (الف) پیداست، با افزایش ضخامت مرزهای جاذب، افت لیزری افزایش می‌یابد. قسمت (ب)، طرحواره انتشار لیزر، زمانی که ضخامت مرزهای جاذب $0.08 \mu\text{m}$ می‌باشد و ارتفاع انتشار (تقریباً $135 \mu\text{m}$ از بالای سطح) افزایش یافته است را نشان می‌دهد. می‌توان با افزایش ضخامت توری فلزی به $1 \mu\text{m}$ در گام $\Lambda = 21/7 \mu\text{m}$ و ضخامت مرزهای جاذب $0.05 \mu\text{m}$ ، در فرکانس تشدید $3/12$ ترانزیت به افتی حدود $5/91 \text{ cm}^{-1}$ دست پیدا کرد.



شکل ۳- تاثیر عرض و گام توری در سمتگیری انتشار پرتو لیزر. (الف) عرض توری فلزی و گام اولیه‌ی توری به ترتیب $20 \mu\text{m}$ و $21 \mu\text{m}$ ؛ (ب) $\Lambda = 38/36 \mu\text{m}$ ، ضخامت (T) اولیه‌ی توری $0.25 \mu\text{m}$ ، عرض شکاف تقریباً $0.13 \mu\text{m}$.

در شکل ۳ تاثیر عرض و گام توری در سمتگیری انتشار پرتو لیزر نشان داده شده است. در قسمت (الف)، گام توری را با ضابطه‌ی $\Lambda_n = \Lambda_{n-1} + 1$ در امتداد طولی کاواک افزایش می‌دهیم بطوریکه n شماره‌ی شکاف توری است. انتشار بصورت مورب با زاویه‌ی 45° درجه متمایل به چپ (مورب منفی) و ارتفاع شدت تقریباً $330 \mu\text{m}$ در فرکانس $2/97$ ترانزیت صورت می‌گیرد اما مقدار افت ($\sim 30/31 \text{ cm}^{-1}$) افزایش یافته است. ضخامت توری را در شکل ۳ قسمت (ب)، در امتداد طول کاواک و تا مرکز طولی کاواک بر اساس ضابطه‌ی $T_n = T_{n-1} + 0/5$ و از مرکز تا انتهای کاواک بر اساس ضابطه‌ی $T_n = T_{n-1} - 0/5$ تغییر داده‌ایم. انتشار بصورت مورب با زاویه‌ی 45° درجه متمایل به راست (مورب مثبت) و ارتفاع شدت تقریباً $400 \mu\text{m}$ در فرکانس $2/98$ ترانزیت صورت می‌گیرد اما مقدار افت فرکانسی ($\sim 32/78 \text{ cm}^{-1}$) نیز مانند قسمت (الف)، افزایش یافته است. در هر دو حالت عرض مرزهای جاذب $40 \mu\text{m}$ می‌باشد.

مراجع

- [1] M. Tonouchi. **Nat. Photon** **1**, 97–105, 2007.
- [2] پاکارزاده، حسن؛ صدیقی، سپیده؛ هنرآسا، غلامرضا؛ بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، شهرکرد، ۱۹۶-۱۹۳، ۱۳۹۶.
- [3] G. Chattopadhyay. **IEEE Trans. THz Sci. Technol** **1**, 33, 2011.
- [4] S. Kumar *et. al.* **Opt. Express** **15**, 113, 2007.
- [5] M. I. Amanti. *et. al.* **Opt. Express** **18**, 6390, 2010.
- [6] K. Gallacher. **Opt. Express** **28**, 384993, 2020.
- [7] C. Wu. **Lehigh University, Theses and Dissertations** 2882, 2016.