



اولین کنفرانس ملی سکرها فیبر نوری - ۱۴۰۰ آبان

ICOFS 2021

پژوهشکده لیزر و پلاسمای
۱st Iranian Conference on Optical Fiber Sensors
October 28, 2021



اندازه‌گیری نوری ضخامت لایه‌های نیمه‌هادی

پدرام رضایی سیروس، سعید باطی

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده: با توسعه فناوری نانو، نیاز به ساخت و توسعه ابزارهای اندازه‌گیری جز لاینفک تحقیقات بشمار می‌رود. در این پژوهش به طراحی و ساخت سیستم اندازه‌گیری نوری غیرتماسی ضخامت لایه‌های نیمه‌هادی پرداخته شده است. با استفاده از یک لیزر قرمز با طول موج ۶۳۲.۸ نانومتری (توان ۲ میلی وات)، طراحی اپتیکی مناسب و چیدمان تداخل‌سنج فابری پرو فریزهای تداخلی بدست می‌آیند. فریزهای کروی بدست آمده با تغییر ضخامت سطحی بصورت مداوم تغییر می‌نمایند، و با شمارش این خطوط ضخامت لایه بدست می‌آید. با چیدمان مناسب اپتیکی، تشکیل این خطوط، طراحی مدار الکتریکی و استفاده از هوش مصنوعی ضخامت لایه نیمه‌هادی را با چندین روش مختلف اندازه گرفته شده است. در این بین به بررسی هر روش پرداخته و در آخر با استفاده از فتودیود ۲۵۰ Tsl و استفاده از تحلیل ویدیو بهترین نتیجه و حداقل اندازه‌گیری ۶۰۰ نانومتر ثبت شد.

کلید واژگان: میکروسکوپ نوری؛ تداخل‌سنج فابری پرو؛ اندازه‌گیری ضخامت نیمه‌هادی

Optical measurement of semiconductor layer

Pedram Rezaee Sirous, Saeed Batebi

Dept. of Physics, Faculty of Basic Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

Abstract- One of the requirements of research in the field of Nanotechnology is making and developing equipment for observing and measuring. In this study, a non-contact optical system is designed and made for measurement of semiconductor layer thickness. A red laser with a 632.8 nm wavelength (power of 2 mW), a proper optical design and arrangement of Fabry Perot interferometer are used for interference fringes. As the thickness of semiconductor layer varies, the fringe spherical interference constantly changes as well. Then, the thickness of layers can be gauged by counting the lines. The variations are measured through several methods by a suitable optical set up, forming spherical lines, designing integrated circuit and using artificial intelligence. Meanwhile, the measurement methods were investigated. Finally, the best result and minimum measurement of 600 nm was recorded using image and video analysis by MATLAB program and utilizing photodiode Tsl 250.

Keywords: : Optical microscope; Fabry Perot interferometer; measurement of semiconductor layer

۱- مقدمه


با توسعه فناوری‌های جدید اعم از نانو، فیبر نوری، فتونیک و ...، نیاز به ساخت و توسعه ابزارهای مشاهده و اندازه‌گیری جز جدا نشدنی تحقیقات بشمار می‌رود. در این رابطه انواع میکروسکوپ‌ها اعم از میکروسکوپ نیروی اتمی گرفته تا میکروسکوپ نوری نقش محوری در این نوع تحقیقات را بر عهده دارند. اندازه‌گیری ضخامت با دقت نانومتری برای کابردهای متنوعی نظیر لایه‌نشانی فیلم‌های اپتیکی، قطعات نیمه هادی، لایه‌های نازک، ابزارآلات فتونیکی و سلول‌های خورشیدی اهمیت بسزایی دارد. بدست آوردن ضخامت و تکستالی سطح توسط دستگاه‌های متنوعی انجام می‌شود، اما به منظور تسهیل کار در روند پژوهش، استفاده از دستگاه‌های آنلاین و ساده بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد [۱]. برای این هدف میکروسکوپ‌های نوری با ستاپ‌های مختلف وجود دارند. استفاده از تداخل سنج فابری پرو چیدمان مناسبی برای اندازه‌گیری ضخامت است [۲]. در این بین با طراحی و انتخاب‌های مختلف سرعت، قیمت و دقت ابزار اندازه‌گیری متفاوت خواهد بود. بطور مثال هرچه شدت نور هر فریز بیشتر شود و هر خط محوری می‌شود. اما فاصله‌ی بین فریز‌ها کمتر می‌شوند و این موضوع اندازه‌گیری را سخت‌تر و محدودتر می‌کند [۳].

۲- انجام پژوهش

برای اندازه‌گیری ابتدا بایستی فریزهای تداخلی شکل گیرند. با استفاده از یک لیزر قرمز با طول موج ۶۳۲,۸ نانومتری (توان ۲ میلی‌وات) و طراحی چیدمان اپتیکی و با استفاده از تداخل سنج فابری پرو خطوط کروی (فریزها) ایجاد شدند.

۱- چیدمان آزمایش

اساس این آزمایش و پژوهش مطابق با اصول تداخل سنج فابری پرو چیده می‌شود. با تغییر فواصل مشخص شده و موقعیت لایه مورد نظر برای اندازه‌گیری نتایج مختلف ثبت شده است.



شکل ۱) چیدمان پژوهش

حال با تغییر ضخامت لایه نیمه هادی خطوط کروی بطور پیوسته تغییر می‌کنند. برای اندازه‌گیری تغییرات این خطوط از دو روش الکترونیکی و تصویری استفاده شده است.


۲- نتایج

در روش اول با طراحی یک مدار الکترونیکی قابل برنامه نویسی و فتودیود اندازه‌گیری تغییرات انجام شده است. در روش دوم با استفاده از سیستم تحلیل تصویر و ویدیو در برنامه متلب اقدام به شمارش خطوط تداخلی شد. در روش اول فریزها بر روی پرده‌ای که فتودیودها بر روی آن نصب هستند، تشکیل می‌شود. از یک نمایشگر هم برای تبدیل و خواندن کاربر از تغییرات فریزها استفاده شده است. در این بین از دو مدل مختلف فتودیود TSL1401 و 250 TSL250 استفاده شد. که سنسور 250 TSL نتایج بهتری را رقم زد. و در روش دوم فریزها بر روی پرده


تشکیل شده و توسط یک دوربین از تغییرات فریزها تصویربرداری می‌شود. دو روش را در سه حالت مختلف بررسی می‌شود. در حالت اول فریزهای تداخلی بطور آهسته تغییر می‌نمایند، در روش دوم فریزهای تداخلی با سرعت معمول تغییر می‌نمایند، و در حالت سوم فریزها با سرعت بالا تغییر می‌نمایند. با استفاده از سنسور نوری در صد خطای شمارش فریزهای تداخلی به ترتیب ۲۱، ۹ و ۱۵۰ درصد است. و با استفاده از روش پردازش تصویر در صد خطای شمارش فریزها به ترتیب ۱۲، ۴ و ۲۵ درصد است.

۳-۲. نتیجه‌گیری

روش تحلیل تصویر و ویدیو صحت شمارش و اندازه‌گیری بهتری نسبت به روش سنسور نوری دارد. در این روش در ابتدا تصویربرداری از فریزها صورت می‌گیرد و با توجه به الگوریتم‌های نوشته شده در برنامه‌ی متلب فریزها شمارش می‌شوند. همینطور در این روش امکان بهینه‌سازی و حداقل رساندن خطای نیز میسر می‌باشد. از الگوریتم‌های نوشته شده برای تحلیل ویدیو در این کار می‌توان به حذف نویزها به روش‌های مختلف اعم از فوریه معکوس گرفتن از تصویر و استفاده از الگوریتم کرم شب تاب نام برد.



شکل ۲) تصویر مدارالکتریکی ساخته شده (سمت راست)، قرار فریزهای تداخلی گیری روی فتودیود (وسط)، موقعیت فتودیود بر روی پرده بدون تابش لیزر (سمت چپ)



شکل ۳) فریزهای تشکیل شده و تغییرات برای وضوح بیشتر

شکل ۳) فلوچارت کلی پردازش ویدیو انجام شده برای فریزها

مراجع

1. طراحی و ساخت پالایه‌ی تداخلی فلز-دی الکتریک با پهنای عبور چند نانومتر به روش تراگسیل القایی در گستره‌ی فروسرخ نزدیک با استفاده از سیستم ضخامت سنجی اپتیکی. زابلیان، حسین. اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۶.
2. KLAUS BETZLER, FACHBEREICH PHYSIK "Fabry-Perot Interferometer", UNIVERSITAT OSNABRUCK, ۲۰۱۲
3. Ismail, Nur Izzati, et al , "Resolution Improvement in Fabry-Perot Displacement Sensor Based on Fringe Counting Method ", TELKOMNIKA (Telecommunication Computing Electronics and Control) , (۲۰۱۴)