



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.
۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



رشد و بررسی خواص نوری ساختارهای ZnO:Ni, ZnO:Ni@GQDs

سید مهدی سیادتی^۱، محدثه بغدادی^۱، علیرضا دادخواه تهرانی^۱، سیده ثریا موسوی^۱، سمیه سلمانی
شیک^{۱*}، محمد حسین مجلس آرا^۱

^۱ پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران، *salmani@khu.ac.ir

چکیده - در این پژوهش نانوذرات اکسید روی خالص و اکسید روی آلانید با نیکل به روش سل-ژل و نقاط کوانتومی گرافن به روش آتشکافت تهیه شد. ساختار هسته-پوسته اکسید روی (خالص و با ناخالصی نیکل) آماده گردید. خواص نوری این نانوذرات توسط دستگاه طیف سنجی فوتولومینس سانس مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج حاصل، آرایش اکسید روی با عنصر نیکل منجر به کاهش شدت بیشینه گسیل اکسید روی می شود، اما با افزودن نقاط کوانتومی گرافن شدت بیشینه های گسیل افزایش می یابد. در بررسی ریخت شناسی، شکل ذرات سنتز شده به کمک میکروسوپ الکترون روبشی ارزیابی شد.

کلید واژه- اکسید روی، آرایش نیکل، ساختار هسته-پوسته، نقاط کوانتومی گرافن، فوتولومینسانس

Growth and investigation of optical properties of ZnO: Ni, ZnO:Ni@GQDs nanostructures

Seyed Mehdi Siadati¹, Mohadeseh Baghdadi¹, AliReza Dadkhah Tehrani¹, Seyedeh Soraya
Mousavy¹, Somaieh Salmani Shik^{1,*}, Mohammad Hossin Majles Ara¹

¹ پژوهشکده علوم کاربردی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران، *salmani@khu.ac.ir

Abstract - In this study, pure zinc oxide nanoparticles and nickel-doped zinc oxide nanoparticles were prepared by sol-gel method and graphene quantum dots were prepared by pyrolysis method. Core-Shell structure, ZnO (pure and with nickel impurity)-graphene quantum dots was synthesized. The optical properties of these nanoparticles were studied by photoluminescence spectroscopy. According to the results, the contamination of zinc oxide with nickel element leads to a decrease in the peak intensity of ZnO emissions, but with the addition of quantum dots graphene, the intensity of emission peak increases. In the morphology study, the shape of the synthesized particles was investigated by scanning electron microscopy.

Keywords: ZnO, Nickel doped ZnO, Core-shell structure, Graphene quantum dots, Photoluminescence

مقدمه

اکسید روی (ZnO) نیم‌رسانایی با گاف انرژی مستقیم $3/37$ الکترون ولت در دمای اتاق، انرژی فعال‌سازی اکسایشی 60 میلی‌الکترون‌ولت است که در مقیاس نانو دارای خواصی مانند فوتولومینسانس و لیزر، اپتیک غیرخطی و پیزوالکتریسیته، مقاومت غیرخطی بالا، پایداری مکانیکی خوب و دمای ذوب بالا است. نانوذرات اکسید روی از نظر جذب اشعه ماوراءبنفش نیز دارای کاربردهای ویژه‌ای می‌باشند. به علت خواص نیم‌رسانایی نانوساختارهای اکسید روی، در بخش‌های مختلفی مانند کاتالیزور، فوتوکاتالیست، الکترونیک و اپتوالکتریک کاربرد دارد. روش‌های متعددی برای تغییر ویژگی‌های نوری اکسید روی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ترکیب کردن یک نیم‌رسانای دیگر به اکسید روی و همچنین آلاییدن اکسید روی با عناصر دیگر نظیر یون‌های آنیونی مانند N ، S ، C یا استفاده از یون‌های کاتیونی مانند Ni ، Al ، Mn ، Co ، Cu ، Ag اشاره کرد. در این پژوهش ما اکسید روی را با درصدهای مختلفی از Ni آلاییده‌ایم تا تاثیر درصدهای مختلف آلایش را بر روی خواص PL آن بررسی کنیم و همچنین با بهره‌گیری از نقاط کوانتومی گرافن ساختار ترکیبی از اکسید روی خالص و با ناخالصی-نقاط کوانتومی گرافن تهیه کردیم و رفتار نقاط کوانتومی گرافن بر خواص PL را بررسی کردیم [۱].

روش تجربی


برای آماده‌سازی غلظت یک مولار اکسید روی به روش سل ژل ابتدا 20 میلی‌لیتر اتانول مرک و تری‌اتانول‌آمین (با نسبت مولی $5:2$ تری‌اتانول‌آمین به زینک استات) را با هم مخلوط شد، سپس پودر زینک استات شش آبه را به آن افزوده و به مدت 30 دقیقه بر روی همزن مغناطیسی قرار گرفت تا محلول بی‌رنگ و شفاف بدست‌آید. برای تهیه ناخالصی با درصد ناخالصی‌های 3 ، 5 ، و 10 درصد مقادیر

دقیق نیکل نترات شش آبه به محلول اضافه گردید. سپس محلول را در دمای 120 درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت حرارت داده شد، در نهایت به مدت یک ساعت در دمای 800 درجه سانتی‌گراد باز پخت شد. به ترتیب به صورت Zn^{3+} و Zn^{5+} و Zn^{10+} نام گذاری شدند. برای تهیه نقاط کوانتومی گرافن از روش آتشکافت استفاده شد. ابتدا 2 گرم از سیتریک اسید را در دمای 200 درجه سانتی‌گراد به مدت 30 دقیقه حرارت داده شد تا سیتریک اسید ذوب شود و رنگ نارنجی حاصل گردد. در ادامه به آن 40 میلی‌لیتر آب بدون یون افزوده و به مدت 30 دقیقه در حمام التراسونیک قرار گرفت. در نهایت با محلول یک مولار $NaOH$ ، خنثی شد. برای تهیه ساختار هسته-پوسته ابتدا $0/2$ گرم از نمونه‌های آلاییده شده را با 10 میلی‌لیتر از محلول نقاط کوانتومی گرافن به مدت 2 ساعت بر روی هم‌زن مغناطیسی قرار گرفت. سپس در دما 50 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت خشک شد و در نهایت به مدت یک ساعت در دمای 150 درجه سانتی‌گراد بازپخت شد و به صورت Zn^{3+} و Zn^{5+} و Zn^{10+} نام گذاری گردید. در این پژوهش تاثیر مقادیر متفاوت ناخالصی نیکل و ساختار هسته-پوسته بر رفتار PL اکسید روی و همچنین مورفولوژی نمونه را توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد.

بحث و نتیجه گیری

برای بررسی خواص اپتیکی و پی بردن به نواقص شبکه از طیف‌سنجی PL استفاده شد. شکل ۱ طیف PL نمونه‌ها را نشان می‌دهد. همه نمونه‌ها با طول موج 325 نانومتر تهیج شده‌اند. با توجه به طیف PL اکسید روی بیشینه گسیل غالبی در طول موج 391 نانومتر دارد، که در نتیجه بازترکیب الکترون در ترازهای نزدیکی لبه‌های تراز هدایت اکسید روی با حفره‌ی تراز ظرفیت اکسید روی است (گاف انرژی). همچنین گسیل‌های در ناحیه آبی و سبز مربوط به


ظرفیت با حفره‌ها بازترکیب می‌شوند که موجب کاهش شدت بیشینه گسیل‌های PL می‌شوند و از بازترکیب الکترون-حفره جلوگیری می‌کنند که برای فعالیت‌های فوتوکاتالیستی، نوری، سنسورها و سلول‌های خورشیدی بسیار کارآمد است. با افزایش مقدار نیکل شدت بیشینه گسیل افزایش می‌یابد زیرا افزایش نیکل باعث ایجاد فاز جدیدی در اکسید روی شده که باعث افزایش نقص‌های شبکه اکسید روی می‌شوند [۵]. طیف PL ساختار هسته-پوسته اکسید روی و نقاط کوانتومی گرافن در شکل ۲ نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۲ مشخص است با



شکل ۲: طیف PL اکسید روی و ساختار هسته-پوسته اکسید روی و نقاط کوانتومی گرافن.

افزودن نقاط کوانتومی گرافن به اکسید روی تغییری در مکان بیشینه‌ها ایجاد نمی‌شوند ولی شدت بیشینه‌ها افزایش می‌یابند. نقاط کوانتومی گرافن به علت گروه‌های عاملی و خواص فوتولومینسانس خوبی که دارد باعث افزایش شدت بیشینه‌ها می‌شود. از طرف دیگر نقاط کوانتومی گرافن سرشار از الکترون است. الکترون‌ها تهیج شده GQDs می‌توانند از پایین‌ترین اورویتال مولکولی اشغال نشده (LUMO) خود به تراز هدایت و ترازهای ناشی از نقص‌های ذاتی اکسید روی انتقال یابند و در نهایت با حفره‌های موجود در تراز ظرفیت اکسید روی بازترکیب شوند و باعث افزایش شدت بیشینه‌های گسیلی در طیف PL شوند [۶]. در شکل ۳ طیف PL ساختار هسته-پوسته اکسید روی آلاییده شده با درصدهای مختلف از نیکل و نقاط کوانتومی گرافن را نشان می‌دهد. همون‌طور مشخص است پوسته نقاط کوانتومی گرافن باعث افزایش شدت بیشینه‌ها شده است.


نقص‌های ذاتی شبکه اکسید روی هستند. گسیل‌های در بازه‌ی طول موج ۴۰۰-۴۸۰ نانومتر (گسیل آبی) مرتبط با نقص‌های شبکه جای خالی روی (V_{Zn})، روی بینابینی (Zn_i) و روی یونیزه شده (Zn^{+} , Zn^{++}) است. گسیل سبز (۴۸۰-۵۸۰) مربوط به نقص‌های شبکه ناشی از اکسیژن مانند جای خالی اکسیژن (V_O) و اکسیژن بینابینی (O_i) است [۲]. برای نمونه‌های آلاییده شده با درصدهای مختلف نیکل همان‌طور در طیف PL در شکل ۱ مشخص است، تغییر زیادی در



شکل ۱: طیف PL اکسید روی و اکسید روی آلاییده شده با درصدهای مختلف نیکل.

مکان بیشینه‌های گسیل با افزودن نیکل ایجاد نشده است و فقط در بیشینه اصلی نمونه‌های آلاییده شده شیف‌ت آبی پیدا کرده‌اند. برای نمونه Zn^{10} و Zn^5 و Zn^3 شدت بیشینه اکسید روی از ۳۹۱ نانومتر به ترتیب به ۳۸۸ و ۳۸۵ و ۳۸۳ نانومتر تغییر کرده است. دلیل این امر، جایگزینی یون‌های Ni^{2+} به جای یون‌های Zn^{2+} در ساختار شبکه‌ی اکسید روی است که این یون‌ها باعث ایجاد ترازهای انرژی در زیر تراز هدایت اکسید روی می‌شوند [۳]. همچنین می‌تواند به علت برهمکنش sp-d الکترون‌های شبکه اکسید روی با الکترون‌های موجود در اورویتال ۳d یون‌های Ni^{2+} ایجاد شده باشند [۴]. شدت بیشینه‌های گسیل نمونه‌های آلاییده شده نسبت به اکسید روی آلاییده نشده کاهش پیدا کرده است. آلاییدن اکسید روی با نیکل باعث ایجاد ترازهای انرژی در زیر تراز هدایت اکسید روی می‌شود، الکترون‌های تهیج شده موجود در تراز هدایت اکسید روی به این ترازها انتقال می‌یابند و از این ترازها به صورت گسیل‌های غیر تابشی به ترازهای نقص‌ها انتقال می‌یابند و در نهایت در تراز


ناخالصی به اکسید روی باعث کاهش شدت طیف PL اکسید روی شد. استفاده از نقاط کوانتومی گرافن به عنوان پوسته جهت تهیه ساختار هسته-پوسته، باعث افزایش شدت طیف PL اکسید روی خالص و دارای ناخالصی شد.



شکل ۵: (الف) تصویر SEM از Zn^{10} ، (ب) تصویر SEM از Zn^{10}


مرجع‌ها

- [۱] Lee, K.M., Lai, C.W., Ngai, K.S. and Juan, J.C., ۲۰۱۶. Recent developments of zinc oxide based photocatalyst in water treatment technology: a review. Water research, ۸۸, pp. ۴۲۸-۴۴۸.
- [۲] Khokhra, R., Bharti, B., Lee, H.N. and Kumar, R., ۲۰۱۷. Visible and UV photo-detection in ZnO nanostructured thin films via simple tuning of solution method. Scientific reports, ۷(۱), pp. ۱-۱۴.
- [۳] Chattopadhyay, S., Misra, K.P., Agarwala, A., Shahee, A., Jain, S., Halder, N., Rao, A., Babu, P.D., Saran, M., A.K., ۲۰۱۹. Dislocations and particle size governed band gap and ferromagnetic ordering in Ni doped ZnO nanoparticles synthesized via co-precipitation. Ceramics International, ۴۵(۱۷), pp. ۲۳۳۴۱-۲۳۳۵۴.
- [۴] Ali, M.Y., Khan, M.K.R., Karim, A.T., Rahman, M.M. and Kamruzzaman, M., ۲۰۲۰. Effect of Ni doping on structure, morphology and opto-transport properties of spray pyrolysed ZnO nano-fiber. Heliyon, ۶(۳), p.e۰۳۵۸۸.
- [۵] Raja, K., Ramesh, P.S. and Geetha, D., ۲۰۱۴. Synthesis, structural and optical properties of ZnO and Ni-doped ZnO hexagonal nanorods by Co-precipitation method. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ۱۲۰, pp. ۱۹-۲۴.
- [۶] Park YJ, Ko KB. Solution processed graphene quantum dots decorated ZnO nanoflowers for mediating photoluminescence. Applied Surface Science. ۲۰۲۰ Apr ۳۰;۵۱۰:۱۴۵۴۰۷.



شکل ۳: طیف PL ساختار هسته-پوسته اکسید روی (خالص و با ناخالصی)-نقاط کوانتومی گرافن

این نکته وجود دارد که ترازهای ناشی از آلاییدن نیکل باعث شده که انتقال الکترون به ترازهای پایین‌تر با گسیل غیر تابشی همراه باشد، با افزودن نقاط کوانتومی گرافن به علت افزایش الکترون و انتقال آن‌ها به ترازهای نقایص اکسید روی مقداری شدت بیشینه‌ها را افزایش داده است [۶]. در شکل ۴ شماتیکی از نوع انتقال الکترون در نانوذرات ZNG نشان داده شده است. شکل ۵ ریخت‌شناسی نمونه‌های



شکل ۴: شماتیکی از انتقال الکترون در ZNG

Zn^{10} و Zn^{10} را نشان می‌دهد. نقاط کوانتومی گرافن مانند پوششی اطراف ذرات اکسید روی آلاییده شده با نیکل را پوشش داده است که ساختار هسته-پوسته را تایید می‌کند.

نتیجه گیری

در این پژوهش، نانوذرات خالص و آلاییده شده با درصدی مختلف نیکل، اکسید روی به روش سل ژل آماده گردید. نقاط کوانتومی گرافن به روش آشکافت تهیه شد و در نهایت ساختارهای هسته-پوسته اکسید روی (با درصدی مشخص ناخالصی)-نقاط کوانتومی گرافن بدست آمد. با توجه به بررسی خواص فوتولومینسانس نمونه‌ها، افزودن