



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه شهید چمران اهواز،
خوزستان، ایران.
۱۴-۱۲ بهمن ۱۴۰۰



گسیل نانوجت فوتونی توسط میکروکره‌های دی‌الکتریک

شیوا مینائی، سیدحسن توسلی*

پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

Sh.minaei@mail.sbu.ac.ir _ h-tavassoli@sbu.ac.ir

چکیده - در این پژوهش، تاثیر حضور میکروکره‌های دی‌الکتریک SiO_2 در روش طیف‌سنجی رامان تقویت‌یافته سطحی (SERS) به صورت شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، امواج تخت به میکروکره‌های SiO_2 در حضور دو نانوذره طلا تابیده شده و تولید نانوجت فوتونی جایگزیده بررسی شد. نتایج شبیه‌سازی به روش دامنه زمانی تفاضل محدود (FDTD) نشان می‌دهد که حضور میکروکره‌های دی‌الکتریک SiO_2 باعث ایجاد توزیع میدان بهتر در مقایسه با روش (SERS) معمولی می‌باشد. بنابراین روش استفاده شده در این پژوهش نسبت به روش‌های (SERS) معمولی کارآمدتر است و با تغییر پارامترهایی مانند: ضریب شکست، اندازه ذره و طول موج فرودی می‌توان شدت، موقعیت و فاصله کاری نانوجت‌های فوتونی را تنظیم کرد.
کلیدواژه-شبیه‌سازی لومریکال، طیف‌سنجی رامان تقویت شده سطحی، میکروکره دی‌الکتریک، نانوجت فوتونی.

Emission of photonic Nano jets by dielectric microspheres

Shiva Minaei, Seyed Hassan Tavassoli

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran

Sh.minaei@mail.sbu.ac.ir _ h-tavassoli@sbu.ac.ir

Abstract - In this study, the effect of the presence of SiO_2 dielectric microspheres in the surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) method has been investigated by simulation. For this purpose, plane waves were irradiated to SiO_2 microspheres in the presence of two gold nanoparticles and the production of substituted photonic nano jets was investigated. The results of the finite difference time domain (FDTD) simulation illustrated that SiO_2 dielectric microspheres result in a better field distribution than the conventional (SERS) method. Therefore, the method used in this study is more efficient than conventional SERS methods, and by changing parameters such as refractive index, particle size, and incident wavelength, the intensity, position and, working distance of photonic nano jets can be adjusted.

Keywords: Dielectric microspheres, Surface enhanced Raman Spectroscopy, Lumerical simulation, Photonic nano jets.

متن اصلی

طیف‌سنجی رامان مطالعه نوعی از برهمکنش بین نور و ماده است که در آن نور دچار پراکندگی غیرالاستیک می‌شود. در آزمایش‌های طیف‌سنجی رامان، فوتون‌های تک طول‌موج روی نمونه متمرکز می‌شوند، این فوتون‌ها با مولکول‌های نمونه برهمکنش می‌کنند و بازتابیده، جذب یا پراکنده می‌شوند. طیف‌سنجی رامان فوتون‌هایی که دچار پراکندگی غیرالاستیک شده‌اند را مطالعه می‌کند که تقریباً از هر یک میلیون فوتون یک فوتون به طور غیرالاستیک پراکنده می‌شود. طیف‌های رامان هر مولکول، منحصر به فرد است. از این رو می‌توان از آن مانند اثرانگشت در تشخیص ترکیب شیمیایی نمونه‌های شیمیایی و بیولوژیکی با کاربردهای قابل توجه در علوم زیستی و مواد استفاده کرد. با این حال، به دلیل سطح مقطع برهمکنش کوچک، سیگنال پراکندگی رامان ضعیف است و جدا شدن از سیگنال پراکندگی الاستیک بسیار قوی، دشوار است [۱]. به این منظور روش‌هایی برای تقویت پراکندگی رامان مطرح شده است که یکی از این روش‌ها طیف‌سنجی تقویت‌یافته سطحی رامان (SERS) می‌باشد. این روش یک روش حساس به سطح است که پراکندگی رامان را بوسیله مولکول‌های جذب سطحی شده روی سطوح یک فلز زبر ناهموار یا آرایه‌ای از نانوذرات فلزی که عموماً از نانوذرات طلا و نقره استفاده می‌شود، تقویت می‌کند. افزایش شدت در سیگنال رامان برای گونه‌هایی که روی سطوح خاصی جذب سطحی شده‌اند بخاطر تقویت در میدان الکتریکی رخ می‌دهد. در این پژوهش ما به دنبال تقویت بهتر این روش هستیم. بر این اساس، اخیراً محققان توانستند سیگنال (SERS) چند مولکول را با تمرکز نور از طریق یک میکروکره دی‌الکتریک که بر روی نانوکره فلزی قرار گرفته است، تقویت کنند. عناصر میکروساختار با تقارن دایره‌ای ویژگی‌های نوری جالبی را از خود نشان می‌دهند: نانوجفت‌های فوتونی (PNJs) و میکروتشدیدگرهای نجوایی (WGMs). به ترتیب میکروساختارها نور را در مجاورت خود متمرکز کرده و PNJ را تشکیل می‌دهند یا می‌توانند نور را

داخل میکروکره به دام انداخته، WGM تشکیل دهند [۲]. افزایش سیگنال (SERS) در این تکنیک عمدتاً به دلیل افزایش شدت میدان الکتریکی در نقاط داغ نانوساختارهای پلاسمونیک در محل نانوجفت فوتونی (PNJ) دی‌الکتریک است. نانوجفت‌های فوتونی برای اولین بار در سال ۲۰۰۴ توسط گروه تافلو تولید شده‌اند [۲]. در مقایسه با روش‌های پراکندگی رایج رامان با افزایش سطح متداول، طیف‌سنجی رامان تقویت شده با میکروکره ممکن است به دلیل سادگی تهیه نمونه و کنترل دقیق موقعیت و اندازه میکروکره‌ها مفید باشد [۱]. نانوجفت‌های فوتونی دارای کاربردهای مختلفی، از جمله میکروسکوپ نوری، طیف‌سنجی، و لیتوگرافی گرفته تا ذخیره‌سازی داده‌های نوری و حتی مغناطیسی می‌باشد [۳]. هدف ما در این پژوهش مطالعه نانوجفت‌ها و بررسی تأثیر حضور میکروکره‌های دی‌الکتریک در روش طیف‌سنجی رامان تقویت‌یافته سطحی (SERS) و شبیه سازی آن‌ها می‌باشد و سپس نتایج شبیه‌سازی‌ها را مطرح کرده و در نهایت جمع‌بندی خواهیم کرد.


نانوجفت‌ها

ذرات کروی دی‌الکتریک با اندازه‌های بسیار کوچکتر از طول‌موج نور، نور را به صورت متقارن در جهت جلو و عقب مانند یک دوقطبی نقطه‌ای پراکنده می‌کنند، پدیده‌ای که به پراکندگی ریلی معروف است. با این حال، از کره‌های بزرگتر می‌توان برای تمرکز نور با طیف گسترده‌ای از طول موج استفاده کرد [۱]. اثرات تمرکز نور در میکروکره‌های بزرگ را می‌توان به خوبی با قوانین اپتیک هندسی تقریب زد. بر اساس تقریب‌های اپتیک هندسی پاراکسیال، اگر ضریب شکست کره به ترتیب بزرگتر یا کوچکتر از ۲ باشد، موج فرودی در داخل یا خارج کره متمرکز می‌شوند. در مورد ضریب شکست ۲، نقطه کانونی فقط در سطح سایه کره قرار دارد که با مطالعات متعددی مطابقت دارد. هنگامی که اندازه کره به ترتیب طول‌موج نور باشد، هیچ کدام فرمالیسم پراکندگی ریلی و تقریب اپتیک هندسی نمی‌توانند برهمکنش آنها با نور را به طور دقیق توصیف کنند. نظریه Mie توصیف کامل برهمکنش نور با ذرات کروی با اندازه‌های دلخواه را ارائه می‌دهد. با استفاده از نظریه Mie،

شبیه‌سازی


در تکنیک (SERS) با واسطه PNJ، نور فرودی از طریق یک میکروکره دی‌الکتریک SiO_2 در ناحیه اتصال دو نانوذره طلا که نقطه داغ ناشی از تداخل سازنده بین پلاسمون‌های سطح این نانوذرات است، متمرکز می‌شود و شدت میدان عظیمی را فراهم می‌کند. شبیه‌سازی ما با نرم افزار (FDTD) انجام شد. تنظیمات شبیه‌سازی به این صورت است که ساختار ذرات را کروی انتخاب کرده، مش‌بندی را 0.02 میکرومتر قرار داده‌ایم، منبع نور فرودی موج‌تخت در راستای z - از بالای میکروکره SiO_2 می‌تابانیم. در ابتدا توزیع میدان در شکاف بین دو نانوذره طلا را بررسی می‌کنیم و سپس یک میکروکره SiO_2 روی نانوذرات طلا قرار داده و توزیع میدان را به دست می‌آوریم و هر دو حالت را با هم مقایسه می‌کنیم. به این منظور یک موج‌تخت با طول موج 200 تا 900 نانومتر به دو نانو ذره طلا با شعاع 15 نانومتر تابانیدیم و توزیع میدان الکتریکی آن را بررسی می‌کنیم (شکل ۲). تفاوت این دوشکل در زیرلایه سیلیکون می‌باشد که در شکل a باعث ایجاد توزیع میدان در ناحیه اتصال با زیرلایه است. در مرحله بعد میکروکره SiO_2 با ضریب شکست $1/46$ و ابعاد شعاع 1 میکرون را روی نانوذرات طلا قرار داده ضریب شکست محیط اطراف 1 می‌باشد و از بالا موج‌تخت با طول موج 600 نانومتر را به آن می‌تابانیم.

هدف ما شبیه‌سازی نانوخت فوتونی با فاصله‌کاری بالا و حدکثر توزیع شدت میدان می‌باشد برای این منظور در مرحله بعد شعاع میکروکره SiO_2 را افزایش می‌دهیم و




شکل ۲: (a) توزیع میدان الکتریکی در نانوذرات طلا بدون زیر لایه سیلیکون، (b) توزیع میدان الکتریکی در نانوذرات طلا با زیرلایه سیلیکون.

می‌توان دید که چگونه افزایش میدان توسط کره‌های دی‌الکتریک از یک ساختار دوقطبی در رژیم پراکندگی ریلی ($r \ll \lambda$) به یک ساختار جت مانند در حوزه‌های مقیاس متوسط ($r \sim 1-3 \cdot \lambda$) تبدیل می‌شود. در نتیجه تحت ترکیب خاصی از اندازه و ضریب شکست یک میکروکره و طول موج نور، پرتو نور روی سطح "سمت سایه" یا نزدیک آن متمرکز می‌شود [۱]. در این حالت، یک پرتو الکترومغناطیسی بسیار موضعی در سطح سایه میکروساختارها ایجاد شده و "نانوخت فوتونی" نامیده می‌شود. نانوخت‌های فوتونی، پرتوهای الکترومغناطیسی باریک و با شدت بالا هستند که در اثر تابش موج‌تخت به میکروکره با قطر بزرگتر از طول موج تابش در سمت سایه، به محیط پس‌زمینه انتشار می‌یابند [۲]. مکانیزم فیزیکی اثر حبس نور نانوخت مساله تداخلی و پراکندگی پیچیده است. تداخل بین میدان فرودی و میدان پراکنده توسط میکروکره منجر به این حبس می‌شود [۲]. با استفاده از پاسخ‌های عددی دامنه زمانی تفاضل محدود (FDTD) معادلات ماکسول، شکل‌گیری "جت‌های فوتونی" جایگزیده شدید و نانومقیاس، در مجاورت سمت سایه میکروسایلندر دی‌الکتریک تحت تابش موج تخت نشان داده شده است [۲]. این نانوخت‌های فوتونی اندازه جانبی (عرضی) زیر حد پراش دارند و بدون واگرایی قابل توجهی، در چندین طول موج انتشار می‌یابند. پارامترهای مشخصه در PNJ ها اندازه کمر پرتو (FWHM)، فاصله‌کاری، حداکثر شدت پرتو و محل آن است (شکل ۱ را ببینید). این پارامترها را می‌توان عمدتاً با تغییر ضریب شکست، اندازه و شکل ذره و ضریب شکست محیط زمینه ایجاد کرد. ویژگی‌های نانوخت نیز بستگی به خواص نور فرودی مانند طول موج، قطبش و شدت و توزیع فاز دارد [۱].



شکل ۱: تصویر شماتیک یک PNJ و پارامترهای مشخصه آن [۱].




شکل ۴: (a) توزیع میدان الکتریکی در میکروکره SiO_2 بدون نانو ذرات طلا با زیر لایه سیلیکون، (b) بدون زیر لایه سیلیکون.

افزایش سیگنال SERS تک مولکولی ساکن در نانو شکاف نانوکره دست یافت. شبیه سازی های انجام شده روی این تکنیک نشان داد که با حضور میکروکره های SiO_2 میتوان به تقویت میدان برای تکنیک SERS دست یافت. تکنیک مرسوم SERS فاکتورهای تقویت مشاهده شده را می توان با استفاده از میکروکره بزرگتر بهبود بخشید. علاوه بر این، تولید PNJ در سمت سایه میکروساختارها به صورت عددی نشان داده شده است. این میکروساختارها برای افزایش SERS تک مولکول ها قابل استفاده مجدد و کارآمد هستند. از آنجایی که تکنیک های SERS با واسطه PNJ تنها به یک مرحله از قرار دادن یک میکروکره دی الکتریک مناسب روی یک بستر فعال پلاسمون نیاز دارند، یافته های گزارش شده در اینجا به جامعه تحقیقاتی امکان می دهد تا به راحتی به افزایش پراکندگی رامان نسبتاً بالاتری دست یابند [۴].

مراجع

- [۱] A. Darafsheh, "Photonic nanojets and their applications", Journal of Physics: Photonics, vol. ۳, no. ۲, p. ۰۲۲۰۰۱, ۲۰۲۱.
- [۲] A. Heifetz, S. Kong, A. Sahakian, A. Taflove and V. Backman, "Photonic Nanojets", Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, vol. ۶, no. ۹, pp. ۱۹۷۹۱۹۹۲, ۲۰۰۹.
- [۳] A. Itagi and W. Challener, "Optics of photonic nanojets", Journal of the Optical Society of America A, vol. ۲۲, no. ۱۲, p. ۲۸۴۷, ۲۰۰۵.
- [۴] G. Das, A. Ringne, V. Dantham, R. Easwaran and R. Laha, "Numerical investigations on photonic nanojet mediated surface enhanced Raman scattering and fluorescence techniques", Optics Express, vol. ۲۵, no. ۱۷, p. ۱۹۸۲۲, ۲۰۱۷.



شکل ۳: (a) توزیع میدان الکتریکی در میکروکره SiO_2 به همراه نانوذرات طلا بدون زیر لایه سیلیکون، (b) با زیر لایه سیلیکون، (c) توزیع میدان الکتریکی در میکروکره SiO_2 با شعاع ۲ میکرون با نانوذرات طلا.

زیر لایه سیلیکون را حذف کردیم تا فاصله کاری نانوجت را بررسی کنیم (شکل ۳). میکروکره SiO_2 با شعاع ۲ میکرون نانوجت با فاصله کاری کارآمدی را برای ما فراهم کرد، حال قصد داریم نانوجت بدون حضور نانوذرات طلا را بررسی کنیم (شکل ۴). در این قسمت از شبیه سازی به خوبی میتوان گسیل نانوجت را مشاهده نمود. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد، بدون وجود زیر لایه سیلیکون، حجم نقطه داغ ایجاد شده در حضور نانوذرات طلا به همراه میکروکره های SiO_2 در مقایسه با حجم نقطه داغ ایجاد شده، در حضور نانوذرات طلا به تنهایی، افزایش یافته است این در حالی است که شدت میدان نیز افزایش داشته است و این نتایج برای میکروکره SiO_2 به تنهایی یکسان است. در حضور زیر لایه سیلیکون حجم نقطه داغ در حضور نانو ذرات طلا به همراه میکروکره SiO_2 نسبت به حجم نقطه داغ برای نانوذرات طلا به تنهایی افزایش داشته است اما شدت میدان کاهش یافته است. این در حالی است که حجم نقطه داغ و شدت میدان در حضور میکروکره SiO_2 به تنهایی، نسبت به حالت های قبل افزایش داشته است. به طور کلی میتوان نتیجه گرفت شدت میدان تولید شده میکروکره به تنهایی هم مرتبه با توزیع میدان یک جفت نانوذره طلا در روش sers (هر دو ۹۰) می باشد با این تفاوت که حجم میدان تولید شده بیشتر است. حال اگر نمونه مجهول ما برای طیف سنجی رامان سیلیکون باشد با این روش می توان طیف بهتری از آن را به دست آورد.

نتایج و جمع بندی

در این مقاله شبیه سازی بر روی تکنیک SERS با واسطه PNJ انجام شد. با استفاده از این تکنیک، میتوان به حداکثر