



بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و هفتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳، دانشگاه شهید بهشتی



امکان سنجی استفاده از طیف سنجی فروشکست القایی لیزری و روش آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی به منظور تشخیص بافت سالم و پوسیده دندان

میثم گزمه، مریم بحرینی، سیدحسن توسلی و سیف‌الله صدیریا

پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی تهران

دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده - در این پژوهش، روش طیف سنجی فروشکست القایی لیزری برای بررسی امکان تشخیص بافت سالم و پوسیده دندان استفاده شده است. این امکان سنجی با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری چند متغیره به نام آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی انجام شده است، پایه و اساس آن استفاده از خطوط گسیلی اتمی و یونی طیف LIBS دندان می باشد که این خطوط متعلق به عناصر $Zn, Mg, Ca, P, Sr, K, Na, C, H, O$ هستند. نتایج بدست آمده، امکان تشخیص نوع بافت و همچنین پیش بینی نمونه های ناشناس مورد تست را به خوبی نشان می دهد. بنابراین، روش LIBS با استفاده از روش $PLS-DA$ توانایی تشخیص بافت سالم و پوسیده دندان و عملی کردن آن را در آینده به منظور کاربردهای کلینیکی دارا می باشد.

کلید واژه - آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی، تشخیص بافت، خطوط گسیلی، طیف سنجی فروشکست القایی لیزری.

“Feasibility study of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) and partial least square discriminant analysis (PLS-DA) for diagnosis of healthy and carious tooth”

Meisam Gazmeh, Maryam Bahreini, Seyed Hassan Tavassoli and Seifollah Sadria

Laser and Plasma Research Institute, Shahid Beheshti University, Iran

Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Abstract- In this study, laser induced breakdown spectroscopy is used to investigate the possibility of discrimination of healthy and carious teeth. This feasibility is examined using multivariate statistical analysis called partial least square discriminant analysis (PLS-DA). It is based on atomic and ionic emission lines of LIBS spectra of teeth belonging to P, Ca, Mg, Zn, K, Sr, C, Na, H, O elements. Our results show well discrimination and also prediction of unknown tooth tissues. So, it shows the ability of LIBS in classification of healthy and carious teeth using PLS-DA method and its feasibility in future clinical applications.

Keywords: Emission line, Laser induced breakdown spectroscopy, Partial least square discriminant analysis, Tissue differentiation.

۱- مقدمه

کاربرد لیزر در دندانپزشکی شامل آماده‌سازی حفره، رفع پوسیدگی، حذف مرمیت، سفیدکاری دندان و... می باشد. برای حذف بافت‌های سخت روش‌های سنتی با روش‌های لیزری جایگزین شده‌اند. لیزرها بدون تماس دست به عنوان ابزاری برای برش و سوراخ کاری استفاده می‌شوند. قابلیت کنترل توان و طول موج منبع نوری سبب شده است که به صورت بسیار مفید بتوان از آن برای انجام برش بافت استفاده کرد. روش‌های مرسوم برای آماده سازی حفره‌های دندان در دندانپزشکی با بکارگیری دست انجام می‌شوند که منجر به خطا و استرس و درد برای بیمار می‌شوند. در عمل به هنگام سوراخ کاری دندان برای حذف بافت پوسیده دندان، همواره مقداری بافت سالم نیز حذف می‌شود که بسیار مهم است که میزان حذف بافت در سوراخ کاری قابل کنترل باشد. به صورت معمولی پروسه‌ی سوراخ کاری دندان توسط چشم دندانپزشک مورد مشاهده قرار می‌گیرد، بنابراین نیازمند روشی هستیم که به صورت آبی بتواند تشخیص بافت سالم از ناسالم را در هنگام سوراخ کاری بافت دندان انجام دهد.

طیف سنجی فروشکست القایی لیزری^۱ یک روش تحلیل عنصری بر اساس گسیل طیفی می باشد که مزیت آن بعنوان روش تحلیل عنصری آبی^۲ و بدون نیاز به آماده سازی نمونه و یا آماده سازی کم برای نمونه‌های زیستی با سرعت بالا می‌باشد. در این مقاله روش طیف‌سنجی فروشکست القایی لیزری به عنوان روشی سریع، درجا و آبی [۱-۲] به‌منظور مشاهده‌ی پروسه‌ی کندگی لیزری در دندانپزشکی مانند سوراخ کاری میکرو حفره‌ها و حذف پلاک‌های دندان مورد استفاده قرار گرفته است [۳]. به دلیل ساختار متفاوت بافت مینا و عاج دندان، به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. امکان‌سنجی تفکیک و تشخیص بخش‌های سالم و پوسیده‌ی دندان با استفاده از روش آماری چند متغیره آنالیز تفکیکی حداقل مربعات جزئی^۳ انجام گرفته است.

۲- مواد و روش‌ها


در این بخش چیدمان تجربی، نمونه‌های آنالیز شده و همچنین روش آماری استفاده شده در این پژوهش را تشریح می‌کنیم.

۱-۲- روش تجربی

چیدمان مورد استفاده در آزمایش LIBS برای آنالیز دندان در شکل ۱ نشان داده شده است. پالس‌های لیزر Nd:YAG با طول موج اصلی ۱۰۶۴ نانومتر، پهنای زمانی پالس ۶ نانوثانیه، نرخ تکرار ۲ هرتز و انرژی ۹۰ میلی‌ژول برای ایجاد پلاسما روی نمونه‌های دندان به‌کار می‌روند. باریکه لیزر فرودی به‌ترتیب از یک چرخاننده‌ی $\lambda/2$ و منشور گلان تیلور به منظور کنترل انرژی لیزر عبور می‌کند. باریکه لیزر توسط یک عدسی با فاصله‌ی کانونی ۳/۵ سانتی‌متر روی نمونه دندان که بر روی یک پایه‌ی متحرک XYZ قرار دارد، کانونی می‌شود. پس از ایجاد پلاسما، تابش گسیلی روی یک فیبر از جنس فیوز سیلیکا کانونی می‌شود. گسیل پلاسما پس از عبور از فیبر، به طیف‌سنج اشل^۴ منتقل و سپس توسط ICCD ثبت می‌شود. قدرت تفکیک‌پذیری طیف‌سنج در حدود ۰/۰۲ نانومتر می باشد.

۲-۲- نمونه‌ها

دندان انسان یک بافت سخت و کلسیت شده می‌باشد. پایه و اساس بافت‌های کلسیتی را هیدروکسی‌آپاتایت^۵



شکل ۱: چیدمان آزمایش

⁴ Eschelle

⁵ Hydroxyapatite

¹ laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS)




² Real-time

³ Partial Least Square Discriminant Analysis (PLS-DA)

خط طیفی مربوط به ۱۰ عنصر را به عنوان داده ورودی برای ساخت مدل آماری PLS-DA و دسته‌بندی طیف دندان به دو گروه سالم و پوسیده مورد استفاده قرار دادیم.

جدول ۱: عناصر شناسایی شده در بافت دندان.

Element	Wavelength (nm)
Ca	315.8 - 317.9 - 370.6 - 373.2 - 393.3 - 396.8 - 422.6 - 428.3 - 429.8 - 430.7 - 442.5 - 443.5 - 445.4 - 457.8 - 458.1 - 458.5 - 487.9 - 426.6 - 558.1 - 558.8 - 559.4 - 585.7 - 612.2 - 645.0 - 647.2 - 649.3 - 714.8 - 720.2 - 732.6 - 849.8
Mg	279.5 - 279.7 - 285.2 - 383.2
P	213.5 - 214.9 - 253.5 - 255.3
Na	330.2 - 588.9 - 588.9
K	766.4 - 769.8
Sr	407.7 - 421.5 - 430.5
C	247.8
H	656.28
Zn	202.5 - 206.2
O	777.4 - 844.6



شکل ۲: مقایسه نواحی مختلف طیف LIBS دندان سالم و پوسیده. قرمز: سالم، آبی: پوسیده.

را کریستال فسفات کلسیم با فرمول شیمیایی $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ تشکیل می‌دهد. نمونه‌های دندان، پس از جمع آوری درون محلول سدیم هیپوکلریت^۶ ۵٪ برای باکتری زدایی قرار گرفته‌اند.

۲-۳- روش تحلیل آماری


PLS-DA یک روش چند متغیره بازبینی شده^۷ می‌باشد که اساس آن روش حداقل مربعات جزئی (PLS) است و برای دسته‌بندی نمونه‌ها به گروه‌های مختلف بکار می‌رود. PLS یک مجموعه متغیرهای گسترده برای مدل سازی رابطه بین مجموعه متغیرهای مشاهده شده با استفاده از بردارهای پنهان می‌باشد. در رگرسیون و دسته‌بندی به عنوان تکنیک کاهش ابعاد و مدل سازی اطلاعات استفاده می‌شود. این روش بر روی فاکتورها در فضای متغیرهای مشاهده شده و فضای پاسخ‌ها پایه گذاری شده است که فاکتورها با بیشینه کردن کوواریانس بین متغیرهای مشاهده شده و پاسخ بدست می‌آید. PLS-DA با استفاده از متغیرهای مستقل و پاسخ، یک ترکیب خطی تشکیل و سپس یک مدل می‌سازد. در اینجا این مدل برای تفکیک و تشخیص تمایز گروه‌ها استفاده می‌شود. طیف‌های بافت سالم دسته‌ی اول و طیف‌های بافت پوسیده دسته‌ی دوم را تشکیل داده اند، بنابراین ما دو گروه متمایز داریم. این روش برای پیشگویی و تشخیص دسته، طیف نامشخص از مجموعه متغیرها که شامل شدت همه‌ی خطوط گسیلی طیف می‌باشد را استفاده می‌کند [۴].

۳- نتایج و بحث

با توجه به طیف‌های بدست آمده، در مجموع ۳۲ خط طیف گسیلی اتمی و یونی مربوط به ۱۰ عنصر در نمونه دندان مشاهده شده که در جدول ۲ آمده است. خطوط طیفی قوی کلسیم و فسفر در طیف‌های مینا و عاج دندان، به دلیل اینکه عناصر اصلی ساختار ماتریسی هیدروکسی آپاتایت می باشند، وجود دارند. مقایسه طیف LIBS حاصل از میانگین گیری ۵۰ طیف از نقاط مختلف بافت سالم و پوسیده در شکل ۲ مشاهده می‌شود. تفاوت کیفی بین طیف بافت سالم و پوسیده مشاهده نمی‌شود. چرا که عناصر ساختاری یکسانی دارند. به همین دلیل ۳۲

⁶ Sodium hypochlorite

⁷ Supervised



شکل ۳: نمودار PLS-DA تفکیک بافت سالم و پوسیده و همچنین تشخیص و پیشگویی نمونه های جدید. الف) عاج، ب) مینا.

جدول ۲: نتایج حاصل از دقت مدل ساخته شده با روش PLS-DA

	Class	Fitting	Cross- Validation
		Accuracy (%)	Accuracy (%)
Enamel	Healthy	100	0.82
	Cariou		
Dentin	Healthy	100	100
	Cariou		

تعداد ۴ نمونه برای ساخت مدل و ۲ نمونه برای تست و پیشگویی استفاده شده است. برای ساخت مدل ۱۹۲ آزمایش LIBS بر روی ۴ نمونه برای بخش سالم و بخش پوسیده عاج و همچنین ۶۰ آزمایش LIBS بر روی بخش سالم و بخش پوسیده مینا انجام شده است. نمودار مربوط به تفکیک دو گروه سالم و پوسیده هر دو بخش مینا و عاج در شکل ۳ نشان داده شده است. همچنین در این نمودار می توان تفکیک کامل بین بخش های سالم و پوسیده ی دندان در هر دو بخش مینا و عاج را مشاهده کرد. نکته ی قابل توجه این است که مدل ساخته شده ۱۰۰٪ تفکیک را بدون هیچگونه برهم پوشانی بین اطلاعات طیفی LIBS بافت سالم و پوسیده نشان داده است.

اطلاعات ۲ نمونه ی جدید تست بدون هیچگونه دسته بندی اولیه به الگوریتم وارد شد. نتایج حاصل از تست نیز

در شکل ۳ آورده شده است و آشکار است که مدل ساخته شده ۱۰۰٪ قابلیت برای پیشگویی تشخیص سالم و یا پوسیده بودن را دارا می باشد.

دقت یک مدل را می توان با نتایج اعتبارسنجی آن مطرح کرد. در جدول ۲ اطلاعات مربوط به تفکیک آنالیز آماری به صورت خلاصه آورده شده است. در هر گروه طیفی این آنالیز در بافت سالم و پوسیده تفکیک ۱۰۰٪ را داشته است. با این وجود نتایج اعتبارسنجی مدل برای بافت عاج تفکیک ۱۰۰٪ و برای بافت مینا تفکیک ۸۲٪ را داریم. تغییرات در دقت نتایج مینای دندان ناشی از تغییرات در صافی سطح مینای دندان می باشد که سبب ایجاد اختلال در شرایط آزمایش می شود.

۴- نتیجه گیری

طیف سنجی فروشکست القایی لیزری برای تشخیص دندان سالم و پوسیده و امکان کاربرد و اجرای آن در طی درمان دندان به مانند ایجاد میکروپلازما در هنگام سوراخ کاری لیزری و حذف پلاک های دندان بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که ۱۰۰٪ تفکیک بخش های سالم و پوسیده برای عاج و ۸۲٪ تفکیک برای مینای دندان با استفاده از این روش امکان پذیر است.

مراجع

- [1] D. A. Cremers, *Handbook of Laser Induced Breakdown Spectroscopy*. Chichester: wiley, 2006.
- [2] S. N. T. J.P. Singh, *laser induced break down spectroscopy*. New York: Elsevier, 2007.
- [3] O. Samek, D. C. S. Beddows, H. H. Telle, G. W. Morris, M. Liska, and J. Kaiser, "Quantitative analysis of trace metal accumulation in teeth using laser-induced breakdown spectroscopy," vol. 182, pp. 179-182, 1999.
- [4] R. Rosipal and N. Kr, "Overview and Recent Advances in Partial Least Squares," pp. 34-51, 2006