



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۵-۱۶ بهمن ۱۳۹۸



طراحی نانولایه‌ی ضد بازتاب سیلیکا در ناحیه طول موجی ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ نانومتر

مسعود کاوش تهرانی، سید محمد حسن نریمانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع علوم کاربردی

چکیده - در این مقاله با استفاده از نرم افزار لومریکال به طراحی نانولایه ضد بازتاب در ناحیه طول موجی ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ نانو متر پرداخته شده است. لایه و زیر لایه از جنس سیلیکا انتخاب شده است. هندسه سطح لایه چشم حشره‌ای انتخاب می‌گردد. با تغییر طول تناوب، ارتفاع و هندسه سطح به یک لایه نابازتابنده خواهیم رسید. نشان داده می‌شود که میزان عبور در این ناحیه طول موجی بین ۹۸.۸٪ تا ۹۹.۳٪ است که بیشترین عبور در ناحیه طول موجی (۱۰۲۰-۱۰۸۰) نانومتر و کمترین عبور آن در ناحیه‌ی طول موجی (۱۳۰۰-۱۵۰۰) نانومتر است.

کلید واژه - ساختار چشم حشره‌ای، لایه ضد بازتاب، نانولایه، نرم افزار لومریکال

Design of silica anti-reflection nano layer in the wavelength range 800 to 1500 nm

Masoud Kavosh Tehrani, Seyed Mohammad Hassan Narimani

Malek astar University and Technology, Faculty of applied science

Abstract- In this paper, the design of an anti-reflection nano layer in the wavelength range of 800 to 1500 nm is investigated using Lumerical software. The layer and substrate are selected from silica. The surface geometry of the layer is selected by the Moth-Eye. By changing the rotation period, height, and surface geometry, we will reach an anti-reflective layer. It is shown that the transmittance in this wavelength region is between 98.8% to 99.3% with the highest transmittance in the wavelength region (1020-1080) nm and the lowest transmittance in the wavelength region (1300-1500 nm).

Keywords: Anti-reflective layer, Lumerical software, Moth-Eye structure, Nano layer

مقدمه

در این مقاله، هدف طراحی سطحی از جنس سیلیکا با ساختار چشم
حشره‌ای است که بازتاب را نسبت به حالت سطح تخت به حداقل
برساند

طراحی لایه ضد بازتاب

نرم‌افزار لومریکال یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ادوات
اپتیکی و نانو فوتونیک در سطح جهانی است، چراکه توسط
کمپانی‌های بزرگی همچون فیلیپس، بوش، سامسونگ، اپل و ... و
همچنین توسط مؤسسات مختلف دانشگاهی کمبریج، هاروارد،
استنفورد، ماکس پلانک، سندیاگو و ... مورد حمایت و استفاده
قرار گرفته است. محیط FDTD نرم‌افزار با حل معادلات ماکسول در سه
بعد به انجام شبیه‌سازی در ناحیه مرزی مشخص شده می‌پردازد. لذا
طراحی لایه ضد بازتاب چشم حشره‌ای توسط محیط FDTD این نرم
افزار انجام شده است.

با توجه به کاربردهای ذکر شده بازه طول موجی در محدوده‌ی (۱۵۰۰-
۷۸۰) نانومتر انتخاب شده است. مرحله اول برای شروع شبیه‌سازی
انتخاب ماده است. سیلیکا ماده‌ای است که دارای ویژگی‌های اپتیکی
مناسب در این ناحیه طول موجی است. در ضمن سهولت در تهیه و
قیمت پایین دارد.

مرحله دوم، تعیین پارامترهای مؤثر بر عملکرد لایه‌های چشم حشره‌ای
ضد بازتاب است که عبارت‌اند از:

۱- ارتفاع مؤثر لایه‌های چشم حشره‌ای:

در سال ۱۸۸۰ رابلی به بررسی ارتباط طول موج پرتو ورودی و ارتفاع
مؤثر ساختار بر ای رسیدن به کمترین بازتاب پرداخت. وی به این
نتیجه رسید که با افزایش طول موج، باید ارتفاع ساختار نیز کاهش یابد
[۲]. برای رساندن بازتاب به کمتر از ۱٪ باید تقریباً ارتفاع بزرگ‌تر از
یک سوم طول موج باشد [۳، ۲]. با توجه به بیشینه طول موج انتخابی در
این طراحی، ارتفاع مؤثر بایستی بیشتر از ۵۰۰ نانومتر انتخاب گردد.

۲- فاصله‌ی بین دو قله (اندازه گام):

طی بررسی‌های انجام‌شده برای رسیدن به کمترین بازتاب و بیشترین
عبور باید رابطه زیر برقرار باشد [۵، ۴، ۲]:

$$P \leq \frac{\lambda_{\min}}{n_1 - n_0 \sin \theta_i} \quad (1)$$

که در اینجا P اندازه گام، $\lambda_{\min}$ کمترین طول موج، n_1 ضریب شکست
ماده و n_0 ضریب شکست محیط است. با توجه به اینکه متوسط ضریب
شکست سیلیکا ۱.۴۵ در این ناحیه‌ی طول موجی است، پس طبق رابطه
بالا فاصله بین دو برآمدگی باید کمتر از ۷۳۰ نانومتر باشد.

استفاده از پوشش‌های ضد بازتاب به منظور کاهش حداکثری بازتاب از
سطح است، که کاربرد آن در بسیاری از زمینه‌ها من جمله سلول‌های
خورشیدی، دیودها، شیشه‌های ضد بازتاب، آشکارسازهای
فوتوالکترونی، حسگرها و ... است [۱].

توجه به معماری‌های شگفت‌انگیز سطوح در طبیعت می‌تواند ما را در
ساخت سطوح با خواص مختلف یاری نماید [۱]. از جمله این
معماری‌های شگفت‌انگیز، چشم حشره‌ی بید است که خاصیت ضد
بازتاب بسیار خوبی در ناحیه مرئی دارد، با توجه به هندسه لایه‌های
سطحی چشم این حشره، لایه‌های ضد بازتاب با عملکرد فوق‌العاده را
می‌توان با تغییر ابعاد هندسه سطح در نواحی مختلف طول موجی
من جمله مادون قرمز دور و نزدیک طراحی کرد.

از مهمترین مزایای ساختار ضد بازتاب چشم حشره‌ای نسبت به
ساختارهای چندلایه [۲]:

۱- عبور بالاتر و بازتاب بسیار کمتر

۲- عدم مشکل چسبندگی لایه‌ها

۳- امکان دریافت پاسخ‌های اپتیکی متنوع بوسیله تغییر ابعاد ساختار
از مهم‌ترین کاربردهای دفاعی- نظامی لایه‌های چشم حشره‌ای،
ضد بازتاب کردن سطح تا حد ممکن است. از جمله این کاربردها در
ناحیه مادون قرمز نزدیک که پدافند غیرعامل محسوب می‌شود،
عبارت‌اند از:


۱- جلوگیری از مارک شدن توسط منابع لیزری:

عملیات مارک کردن به این صورت است که ابتدا پالس‌های رمزگذاری
شده توسط منبع لیزر به سمت هدف موردنظر تابانده شده و بازتاب
سیگنال‌های برخوردی به سمت آسمان پرتاب شده و توسط موشک‌ها،
بمب‌افکن‌ها، پهپادهای جاسوسی و ... دریافت شده و آن‌ها را به سمت
هدف هدایت می‌کند. منابع استفاده‌شده عموماً در ناحیه مادون قرمز
نزدیک بوده و مهم‌ترین منبع لیزری که عملیات مارک‌کنندگی را
انجام می‌دهد لیزرهای حالت جامد Nd-YAG با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر
است.

۲- جلوگیری از شنود لیزری:

شنود لیزری به عنوان یکی از روش‌های پیشرفته جهت استراق سمع
مکالمات درون اتاق از سطح بیرونی شیشه پنجره شناخته می‌شود.
در شنود لیزری از پرتو لیزر برای تشخیص ارتعاشات به وجود آمده بر
روی یک هدف دور دست (شیشه پنجره) استفاده می‌شود که اغلب از
لیزرهای دیودی نیمه‌رسانا در ناحیه مادون قرمز نزدیک تا ۱۵۰۰ نانومتر
استفاده می‌شود [۲]. روش کار به اینگونه است که با تاباندن لیزر به
شیشه و دریافت بازتاب آن می‌توان ارتعاشات شیشه را آشکارسازی
کرده و به این ترتیب استراق سمع نمود.

روش ساخت




شکل ۲: توان بهنجارشده (میزان عبور) برحسب طول موج برای لایه ی سیلیکای تخت

ساختار چشم حشره ای طراحی شده مطابق شکل (۳) است. پس از طراحی اولیه و انجام بهینه سازی روی ساختار چشم حشره ای، ارتفاع مؤثر ۵۰۰ نانومتر و اندازه گام ۷۰۰ نانومتر تعیین شد. این انتخاب شرط رابطه ی (۱) را برآورده می کند. معادله سطح در حالت کلی به صورت زیر است.

$$z = \frac{cr^2}{1 + \sqrt{1 - (1+k)c^2r^2}} \quad (2)$$

در اینجا C انحنای سطح r مختصات شعاعی سطح و k ثابت مخروطی سطح است. در این طراحی پس از بهینه سازی ثابت مخروطی سطح مقدار ۱.۵-، انحنای سطح ۲۰ نانومتر و بیشترین شعاع در کف سطح ۳۵۰ نانومتر تعیین گردید.



شکل ۳: ساختار چشم حشره ای طراحی شده


با توجه به شکل (۴) مشاهده می گردد که میزان بازتاب در این ناحیه طول موجی پس از بهینه سازی بین ۰.۴٪ تا ۰.۱٪ است که به صورت تناوبی تغییر می کند.

کمترین میزان بازتاب در طول موجهای (۷۸۰-۸۰۰) و (۸۹۰-۹۲۰) نانومتر بیشترین بازتابها در طول موج ۱۵۰۰ نانومتر رخ می دهد. همچنین میزان عبور در این ناحیه طول موجی بین ۹۸.۸٪ تا ۹۹.۳٪

لیتوگرافی نانو چاپ روشی نو، و نسبت به سایر روشها کم هزینه و ساده است. بازده آن بالا بوده و به واسطه دقت بالای آن امروزه بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. لیتوگرافی نانو چاپ فرایند انعکاسی مکانیکی است که بر اساس قالب گیری فشاری انتقال الگو، جهت ساخت میکرو و نانو ساختارها به کار می رود. این روش از جمله روش های غیرتابشی است که در آن استمپ با الگوی مناسب درون فیلم نازک فشرده می شود. با اعمال فشار، مایع مقاوم، درون الگوی استمپ را پر می کند. برای ساخت نانو استمپ های بالای ۲۰۰ نانومتر از لیتوگرافی نوری استفاده می شود [۲، ۶، ۷]. با توجه به ابعاد ساختار طراحی شده این ساختار قابلیت ساخت با این روش را دارد.

بحث و نتیجه

جهت بررسی تاثیر عملکرد لایه ی ضد بازتاب چشم حشره ای نسبت به حالت تخت، ابتدا لایه سیلیکا با سطح تخت و ضخامت ۱ میکرومتر، با استفاده از محیط FDTD نرم افزار لومریکال شبیه سازی و میزان عبور و بازتاب آن به دست آورده شد. لازم به ذکر است جهت حذف اثرات جذب و اثرات مرزی بعد از عبور پرتو از لایه ی سیلیکا، آشکارساز را در فاصله ۰.۲ میکرومتری از مرز بالای لایه سیلیکا قرار داده ایم. برای نزدیک شدن محیط شبیه سازی به محیط عملی از منبع نوری گوسی استفاده شده است. با توجه به شکل (۱) مشاهده می گردد که میزان بازتاب در ناحیه طول موجی مورد نظر بین ۳٪ تا ۳.۵٪ است و میزان جذب بین ۰.۵٪ تا ۱٪ است که به صورت تناوبی تغییر می کند. همچنین میزان عبور در این ناحیه طول موجی با توجه به شکل (۲)، بین ۹۵.۹۱٪ تا ۹۶.۰۸٪ به دست آمد. با توجه به مراجع مربوط به سیلیکا میزان بازتاب و عبور به دست آمده مطابق با نتایج تجربی است که این نشان دهنده صحت نتایج شبیه سازی برای سیلیکای تخت و معیاری برای نتایج شبیه سازی ساختار چشم حشره ای است.



شکل ۴: توان بهنجارشده (میزان بازتاب و جذب) برحسب طول موج برای لایه ی سیلیکای تخت

دلیل نوسانات کوچک در ضرایب بازتاب و جذب و عبور آثار تداخلی ناشی از ساختار چشم حشره ای است. محاسبات نشان میدهد که در تمامی ناحیه طول موجی حاصل جمع ضریب عبور، جذب و بازتاب برابر با یک میباشد.


مرجع ها

- [1] Z.W.Han ,Z.Wang ,Antireflective surface inspired from biology ,Biosurface and Biotribology2,2016
- [۲] مهشید صمدی دارافشانی ، اکبر اسحاقی ، نانوساختارهای ضدبازتاب طراحی شده بر اساس ساختار چشم حشرات ، فصلنامه سرامیک ایران ، شماره ۴۵ ، بهار ۹۵
- [3] P. B. Clapham and M. C. Hutley, Reduction of lens reflexion by the "Moth Eye" principle, Nature 244 (1973)281-282
- [4] A. Taylor, I. Parkin, N. Noor, C. Tummeltshammer, M. S. Brown and I. Papakonstantinou, A bioinspired solution for spectrally selective thermochromic VO₂ coated intelligent glazing, Optics Express 21 (2013) A752-A764.
- [5] S. J. Wilson and M. C. Hutley, The optical properties of moth eye antireflection surfaces, Journal of Modern Optics 29 (1982) 993-1009.
- [6] H. Schiff, Nanoimprint lithography: an old story in modern times? a review, Journal of Vacuum Science and Technology B 26 (2008) 458-482
- [7] H. Lan and Y. Ding, Nanoimprint lithography, Lithography Rijeka: InTech (2010) 457-494.


است که بیشترین عبور در طول موج (۱۰۸۰-۱۰۲۰) نانومتر و کمترین عبور آن که کمتر از ۹۹٪ در طول موج (۱۵۰۰-۱۳۰۰) نانومتر است. در ضمن برای طول موج ۱۰۶۴ نانومتر برای لایه نشانی تخت میزان عبور و بازتاب به ترتیب ۹۵.۹٪ و ۳.۵٪ بوده است که پس از لایه نشانی چشم حشره ای این میزان به ترتیب به ۹۹.۲٪ و ۰.۰۱٪ کاهش یافته است که نشان دهنده عملکرد فوق العاده ی لایه های چشم حشره ای با کاهش ۳۵۰ برابری بازتاب برای لیزر Nd-YAG با طول موج ۱۰۶۴ نانومتر است.

باتوجه به مزایای لایه های چشم حشره ای سیلیکا و کاربردهای دفاعی و نظامی که در مقدمه ذکر شد میتوان از آن به عنوان لایه ضد بازتاب با کمترین میزان بازتاب نسبت به لایه تخت در این ناحیه طول موجی استفاده نمود.

همچنین با توجه به شبیه سازی انجام شده و نتایج خروجی از نرم افزار حداکثر میزان عبور لایه ی چشم حشره ای ۹۹.۲٪ میباشد ، اما در عمل وهنگام ساخت به خاطر خطاهای ساخت ممکن است کمی کمتر شود.



شکل ۴: توان بهنجار شده (میزان بازتاب و جذب) بر حسب طول موج برای لایه ی چشم حشره ای



شکل ۵: توان بهنجار شده (میزان عبور) بر حسب طول موج برای لایه ی چشم حشره ای